



Ficha Técnica

SIDERAL RESISTO MIX



Grupo: Pinturas Plásticas

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica con tecnología antimanchas.

PROPIEDADES

- * Máxima lavabilidad y resistencia
- * Acabado perfecto
- * Excelente opacidad
- * Facilidad de aplicación
- * No salpica
- * Repele la suciedad

USOS

Adecuada para interiores. Formulada para resistir y repeler la suciedad y gran variedad de manchas líquidas como zumo, ketchup, café, yodo, etc. Impidiendo que estas penetren en profundidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico o copolímero acrílico-estirenado dependiendo de la base.
Pigmentos	Dióxido de Titanio dependiendo del color.
Disolvente	Agua.
Brillo	< 5 a 85° (Mate)
Contenido en sólidos	42 - 49% en volumen, según base / 57 - 63% en peso, según base.
COV	< 10 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Densidad	1,25 - 1,45 Kg/L, según base.
Viscosidad	115 - 140 U.K. a 20°C, según base.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	11 - 13m ² /L por litro y mano, según superficie.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Resistencia al frote húmedo	Clase 1 (Norma UNE EN 13300)
Opacidad	Clase 3 (Norma UNE EN 13300)

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C.
Máxima humedad relativa	85 %

No es recomendable aplicar a pleno sol ni a temperaturas superiores a 35°C o inferiores a 5°C. Las superficies deben estar completamente secas.



Útiles de Aplicación	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>	<u>Pistola aerográfica</u>
Disolvente	Agua	Agua	Agua
Dilución	0-3%	5-10%	10%
Limpieza de útiles	Agua.		

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies Nuevas

Albañilería Aplicar una primera mano diluida al 10-15% con agua. La segunda mano diluir hasta un 5% si es preciso.

Maderas Imprimir con Selladora AQ o Acrítec Multiprimer.

Yeso “muerto” o Pulverulento Fijar con Procofix.

Acabado Aplicar una segunda mano de Sideral Resisto Mix de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Sideral Resisto Mix.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de limpieza

Las manchas se pueden eliminar con una esponja suave y agua con jabón, en un intervalo de tiempo no superior a 15 minutos tras producirse la mancha. El nivel de limpieza depende de la composición de la mancha. Más información sobre efectividad en tipos de manchas disponible bajo petición

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

Página 2 de 2

Edición 08/2022
La presente edición anula las anteriores

