

INFORME DE CLASIFICACIÓN Nº 104003-002-5

CLIENTE	AKZO NOBEL COATINGS, S.L.
PERSONA DE CONTACTO	JOSE RAMON ALVAREZ
DIRECCIÓN	C/ FEIXA LLARGA, 14-20. POL. IND. ZONA FRANCA 08040 BARCELONA
OBJETO	INFORME DE CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN EN 13501-1:2018
MUESTRA ENSAYADA	RECUBRIMIENTO, BARNIZ Ref. «XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE»
FECHA DE RECEPCIÓN	19.04.2023, 16.06.2023 y 16.11.2023
FECHAS DE ENSAYO	08-11.08.2023, 01.09.2023 y 27.11.2023
FECHA DE EMISIÓN	13.12.2023




Pablo Garmendia
Responsable Técnico
Laboratorio de Seguridad



- Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.

- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

(*) Información aportada por el cliente. Tecnalia no se hace responsable de la información aportada por el cliente y esta información no está cubierta por la acreditación.



1. OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es determinar la clasificación de reacción al fuego obtenida por el barniz, referenciado como «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**», de acuerdo con la norma EN 13501-1:2018: “*Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego*”.

NOTA: Este informe no representa ningún tipo de aprobación o certificación del producto.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA OBJETO DE CLASIFICACIÓN

El producto referenciado como «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**» se caracteriza por ser un barniz tinte transparente a base de resinas sintéticas con poliuretano.

Inicialmente se realiza el análisis del poder calorífico de los dos niveles de brillo de cara a evaluar el brillo más desfavorable. Una vez seleccionado el grado de brillo se realizan dos ensayos indicativos de SBI para evaluar cuál es el color (entre el nogal, sapelli y el roble claro) más desfavorable de los tres. Los resultados de estos ensayos proporcionarán el color más desfavorable que junto con el brillo seleccionado se completará para su posterior clasificación según EN 13501-1, de cara a conseguir la clasificación de reacción al fuego para toda la gama del producto.

Personal de Tecnalía aplica sobre tablero de MDF tratado con las siguientes características de aplicación (*):

- a) Descripción: El producto está disponible en dos grados de brillo, satinado y brillante, y además puede ser coloreado en tonos color madera como (color nogal, sapelli y roble claro).
- b) Método de aplicación: Rodillo
- c) Densidad: 0,9 kg/L
- d) Rendimiento: 12 m²/L por mano
- e) Repintado: a partir de las 5h
- f) Sustrato: Tablero de madera, MDF, de 10mm de espesor con tratamiento retardante con una clase de reacción al fuego de B-s2, d0
- g) Capas aplicadas: Se aplicaron dos capas o manos.

Personal de TECNALIA realiza las probetas de ensayo requeridas siguiendo las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica del producto.

Como sustrato para la creación de las probetas, para los ensayos EN 13823 y EN ISO 11925-2, se emplea un tablero comercial tratado con retardante de llama derivado de la madera, MDF, de 10 mm de espesor con clasificación de reacción al fuego de B-s2,d0.

3. INFORME EN EL QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN

LABORATORIO EMISOR: **FUNDACIÓN TECNALIA R&I (sede Azpeitia)**
Bº Lasao, Área Anardi, 5
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)

MUESTRA ENSAYADA: RECUBRIMIENTO, BARNIZ

REFERENCIA COMERCIAL: «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**»

SOLICITANTE DEL ENSAYO: AKZO NOBEL COATINGS, S.L.
C/ FEIXA LLARGA, 14-20. POL. IND. ZONA FRANCA
08040 BARCELONA

Nº INFORME DE ENSAYO: 104003-002-1

FECHA DE EMISIÓN: 13.12.2023

ENSAYO REALIZADO: Según norma EN ISO 1716:2018, EN 13823:2020 y
EN ISO 11925-2:2020

RESULTADOS DE ENSAYO

METODO DE ENSAYO	PARAMETRO	RESULTADO
EN ISO 1716	Barniz brillante	31,62 MJ/kg
	Barniz satinado	34,62 MJ/kg
EN 13823	FIGRA _{0,2 MJ}	249,33 W/s
	FIGRA _{0,4 MJ}	232,13 W/s
	LFS < borde	SI
	THR _{600S}	5,22 MJ
	SMOGRA	9,36 m²/s²
	TSP _{600S}	63,03 m²
	Gotas / partículas en llamas	NO
EN ISO 11925-2	F _s ≤ 150 mm (en 60 seg.)	SI
	Inflamación de papel de filtro	NO

4. CLASIFICACIÓN

De acuerdo con la norma EN 13501-1:2018, el barniz, referenciado como «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**», recibido el día 19 de abril, 16 de junio y 16 de noviembre de 2023, recibe la siguiente clasificación de Reacción al Fuego:

Clasificación de Reacción al Fuego: C-s2, d0

Esta clasificación es válida cuando el recubrimiento referenciado como «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**» se aplica en las siguientes condiciones:

- a) Como producto de la construcción en todas sus aplicaciones excepto como revestimiento de suelos.
- b) Cuando el barniz se aplica en cualquier sustrato de tablero de madera con clasificación B-s2, d0 o superior (según EN 13501-1).
- c) (**) Cuando el recubrimiento de referencia «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**» se aplica con un rendimiento de 12 m²/L o mayor en cada capa, con una máximo de dos capas.
- d) (**) Cuando el recubrimiento de referencia «**XYLAZEL BARNIZ TINTE BRILLANTE**» se comercialice en su brillo brillante, en incoloro y en su gama de colores.

(**) *Las actividades marcadas con dos asteriscos no están amparadas por la marca ENAC.*