TITANLUX. ESMALTE SINTETICO

Interior - Exterior. Brilhante

Código do produto: 001

Descrição

Esmalte sintético de uma só camada e de secagem rápida para uso universal. Muito brilhante e elástico, com excelente estabilidade da cor e do brilho e elevada resistência aos riscos. Muito bom nivelamento e cobertura dos bordos. Resistente à intempérie, à gordura, à lavagem, etc. Todas as cores são intermisturáveis e a cor branca tem uma brancura e uma resistência ao amarelecimento extraordinárias.

Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Para proteger e embelezar portas, móveis, veículos industriais, maquinaria, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica uretanada
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Bases
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	W0 (1,15-1,18) W1 (1,02-1,05) Neutra (0,95-0,98)
Rendimento	12 - 14 m2/l (45 - 50 µ)
Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 - 42 ºC
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	50 - 52 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (400/300) Max.COV 300 gr/l
Apresentação	Brancos 566D e 566E: 1l, 4l, 750 ml, 375 ml e 125 ml / Cores: 4l, 750ml, 375ml e 125ml / Bases TITANCOLOR: 4 l e 750ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem no recipiente. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e devidamente preparadas. Remover qualquer sujidade, gordura, ferrugem mal aderente e revestimentos restantes utilizando solvente ou decapante, conforme necessário.
Os esmaltes com alto teor de sólidos deixam uma película mais espessa. Não devem ser aplicadas espessuras de película superiores às recomendadas para evitar problemas de secagem e de aspeto da superfície.
A temperaturas do substrato inferiores a 10ºC e com baixos rendimentos o tempo de recobrimento será mais longo. Verificar se a secagem está correta antes de recobrir.
O processo de amarelecimento do alquídico é acelerado em salas escuras ou com falta de luz natural. Os ultravioletas ajudam a controlar a brancura do esmalte, destruindo os grupos cromóforos formados durante a polimerização do esmalte alquídicO.

A sua utilização (cor branca) não é, portanto, recomendada em compartimentos fechados (dentro de roupeiros, etc.) ou em compartimentos sem luz natural.
A cor branca aplicada nos radiadores pode amarelecer mais ou menos em função da temperatura atingida.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: Lixar a madeira no sentido do grão, limpar bem, remover resinas ou secreções de resina e eliminar arestas vivas. Aplicar ***Seladora TITAN*** ou ***Preparação Multiusos*** mediante necessidades.
Ferro e aço: ***Minio Sintético Titanlux*** ou ***Preparação Multiusos***, mediante necessidades. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos de um primário selecionado. Em interiores, uma camada será suficiente.

Outros suportes: Consultar.
Em todos os casos para:
Interiores: acabar com 1 o 2 demãos de Esmalte Sintético.
Exteriores: acabar com 2 o 3 demãos de Esmalte Sintético.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, liXar suavemente E aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de ***Esmalte Sintético Titanlux***.

MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como em superficies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2021-04
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158