

TITANLUX. ESMALTE SINTETICO PRATA

Interior - Exterior. Brilhante



Código do produto: 001 0520

Descrição

Esmalte sintético de secagem rápida e uso universal. Brilhante, duro e elástico. Excelente resistência à intempérie. Altas prestações refletoras.

Titanlux Esmalte Sintético Prata, pode escurecer em maior ou menor grau ao atrito, uma vez seco.

Campos de Aplicação

Para proteger estruturas metálicas no exterior e como esmalte de efeito decorativo prata sobre múltiplos suportes.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Prata
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,95 - 0,97 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	12 - 14 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Solvente sintético e oleoso ou Aguarrás Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 - 42 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	40 - 41 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (i) (600/500) Max. VOC 500 g/l
Apresentação	4 l , 750ml, 375ml e 125ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando diluente ou decapante, segundo as necessidades.

Para obter um melhor acabamento, recomenda-se aplicação à pistola. Em aplicações à trincha ou rolo, se estender demasiado pode ficar raiado, acinzentado ou com falta de brilho. Isto não afecta as propriedades protetoras do produto.

Titanlux Prata, pode escurecer em maior ou menor grau ao atrito, uma vez seco.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Aplicar **Selante Titan ou Primário Multiusos Titan** segundo as necessidades.

Ferro e aço: Zarcão Sintético Titanlux ou Primário Multiusos segundo as necessidades. Para trabalhos no exterior são necessárias duas demãos do primário selecionado. Em interiores, uma camada será suficiente.

Outros suportes: Consultar.

Em todos os casos terminar com uma demão de **Esmalte Sintético Titanlux Prata**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente **Titanlux Esmalte Sintético Prata**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

001 0520 - TITANLUX. ESMALTE SINTETICO PRATA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

