

ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX BASE SERVICOLOR PREMIER LINHA VERDE

Interior - Exterior. Brilhante. Base Neutra.



Código do produto: 001 0575

Descrição

Base para colorir com o **Sistema Servicolor Titan**. Esmalte de secagem rápida e uso universal. Muito brilhante e elástico, com uma excelente estabilidade de cor e brilho, e uma grande resistência aos atritos. Elevado nível de enchimento e cobertura dos cantos. Resistente à intempérie, gorduras, lavagens, etc.

Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Para proteger e embelezar portas, móveis, veículos industriais, máquinas, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica
Acabamento	Brilhante
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,95 - 0,97 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	12 - 14 m ² /L
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Disolvente sin olor o aguarrás mineral
Limpeza de Utensílios	Disolvente sin olor o aguarrás mineral
Condições de Aplicação, HR < 80%	+10 °C - +30°C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 - 42 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	50 - 52 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (d) (400/300) Max. VOC 300 g/l
Apresentação	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de sujidade, gordura, óxido ou tinta com má aderência utilizando solvente ou decapante, segundo as necessidades.

A temperatura do suporte inferior a 10°C os rendimentos baixam e o tempo de repintura aumenta. Confirmar que a secagem está completa antes de repintar.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar **Protector Titan, Selante Titan ou Primário Multiusos Titan** segundo as necessidades.

Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Primário Multiusos. Para trabalhos no exterior são necessárias duas demãos do primário seleccionado. Em interiores, pode-se optar por **Primário Titan** ou **Tinta Zarcão de Ferro Titan**.

Outros Suportes: Consultar.

Em todos os casos para:

Interiores: acabar com 1 ou 2 demão de **Titanlux Esmalte Sintético Sistema Premier Linha Verde.**

Exteriores: acabar com 2 ou 3 demão de **Titanlux Esmalte Sintético Sistema Premier Linha Verde.**

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e aplicar directamente 1 ou 2 camadas de **Titanlux Esmalte Sintético Sistema Premier Linha Verde.**

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde su fabricación en envase original perfectamente cerrado y a temperaturas entre 5º y 35ºC.

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

001 0575 - ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX BASE SERVICOLOR PREMIER LINHA VERDE

