


# ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX BASE SERVICOLOR SISTEMA 2000

Interior - Exterior. Brilhante. Base Branca 2571



Código do produto: 001 2571

## Descrição

Base para colorir com o **Sistema Servicolor Titan**. Esmalte sintético de secagem rápida e uso universal. Muito brilhante e elástico, com uma excelente estabilidade de cor e brilho, e uma grande resistência aos atritos. Elevado nível de enchimento e cobertura dos cantos. Resistente à intempérie, gorduras, lavagens, etc.

## Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Para proteger e embelezar portas, móveis, veículos industriais, máquinas, etc.

## Dados Técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Natureza</b>                             | Alquídica altos sólidos                      |
| <b>Acabamento</b>                           | Brilhante                                    |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>         | 0,98 - 1,01kg/l                              |
| <b>Rendimento (UNE 48282)</b>               | 12 - 14 m <sup>2</sup> /l                    |
| <b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>   | 4 - 5 horas                                  |
| <b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 18 - 24 horas                                |
| <b>Métodos de Aplicação</b>                 | Brocha, rodillo y pistola                    |
| <b>Diluyente</b>                            | Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral       |
| <b>Limpeza de Utensílios</b>                | Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral       |
| <b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>    | +10 °C - +30 °C                              |
| <b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b> | 40 - 42 °C                                   |
| <b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>     | 50 - 52 %                                    |
| <b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>              | 2.004/42/IIA (d) (400/300) Max. VOC 300 g/l. |
| <b>Apresentação</b>                         | 4 l e 750 ml.                                |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de sujidade, gordura, óxido ou tinta com má aderência utilizando solvente ou decapante, segundo as necessidades.

A temperatura do suporte inferior a 10°C os rendimentos baixam e o tempo de repintura aumenta. Confirmar que a secagem está completa antes de repintar.

## SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Madeira:** Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar **Protector Titan, Selante Titan ou Primário Multiusos Titan** segundo as necessidades.

**Ferro:** Zarcão Sintético Titanlux ou Primário Multiusos. Para trabalhos no exterior são necessárias duas demãos do primário seleccionado. Em interiores, pode-se optar por **Primário Titan** ou **Tinta Zarcão de Ferro Titan**.

**Outros Suportes:** consultar

**Em todos os casos para:**

**Interiores:** acabar com 1 ou 2 demão de **Base Servicolor Titanlux Sistema 2000**.

**Exteriores:** acabar com 2 ou 3 demão de **Base Servicolor Titanlux Sistema 2000**.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e aplicar directamente 1 ou 2 camadas de **Base Servicolor Titanlux Sistema 2000**.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde su fabricación en envase original perfectamente cerrado y a temperaturas entre 5º y 35ºC.

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

001 2571 - ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX BASE SERVICOLOR SISTEMA 2000

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

