

ESMALTE TITANLUX. ASPETO CERÂMICO

Interiores - Exteriores. Brilhante



Código do produto: 00C

Descrição

Esmalte de dois componentes à base de Poliál Acrílico com elevado grau de reticulação e Isocianato Alifático. De elevada dureza e elasticidade, excelente retenção de brilho e resistência à intempérie, ao desgaste, à lavagem e aos agentes químicos (gorduras, gasolina, etc.). Não amarelece. Efeito quadro para marcador de quadro branco.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Ideal para renovação de quartos de banho (sanitários, banheiras, lavatórios, ladrilhos, anteparos, ferragens, etc.) e a harmonização de outros elementos (radiadores, janelas, armários, etc.).

Também é indicado em cozinhas (arcas frigoríficas, máquinas de lavar e outros electrodomésticos) e sobre superfícies de madeira, estratificados de melamina, ferro, cimento, alumínio, etc., convenientemente preparados.

Dados Técnicos

Natureza	Poliál Acrílico e Isocianato Alifático
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Blanco y gama colores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Blanco: 1,20 - 1,25 Kg/l / Colores: 1,00 - 1,25 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	14 - 18 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	12 - 24 horas
Proporção da Mistura	Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte
Vida da Mistura a 23°C	4 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Rodillo, pistola y brocha (La aplicación a brocha solo se recomienda para superficies pequeñas o estrechas)
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN Yate
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 35° C, Durcisseur: 38° C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	52 - 54 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COV□ 500 g/l
Apresentação	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer camada de tinta, resto de sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando solvente ou decapante, segundo as necessidades.

Esperar no mínimo 5 dias antes de começar a utilizar a superfície pintada como quadro branco.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos. Aplicar **Preparação Multiusos** ou **Primário Epoxi TITAN Yate** segundo as necessidades.

Ferro e aço: depois de previamente lavado e desoxidado aplicar **Preparação Multiusos** ou **Primário Epoxi TITAN Yate** segundo as necessidades. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos do primário selecionado. Em interiores, uma camada será suficiente.

Cerâmica e metais não ferrosos: desengordurar e aplicar **Preparação Multiusos** ou **Primário Epoxi TITAN Yate** segundo as necessidades.

Em todos os casos para:

Interiores: acabar com 1 ou 2 demãos de **Esmalte Titanlux Aspeto Cerâmico**.

Exteriores: acabar com 2 ou 3 demãos de **Esmalte Titanlux Aspeto Cerâmico**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Betumar se necessário com **Betume Epoxi TITAN Yate** e uma vez lavadas, lixadas e limpas aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Titanlux Aspeto Cerâmico**.

Em banheiras esperar 72 horas depois da última camada, antes de enche-la.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2014-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

00C - ESMALTE TITANLUX. ASPETO CERÂMICO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

