

# ESMALTE TITANLUX ASPECTO CERÁMICO

Interiores - Exteriores. Satinado.



Código de producto : 00C 4290

## Descripción

Esmalte de dos componentes a base de Polirol Acrílico con elevado grado de reticulación e Isocianato Alifático. De gran dureza y elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia al la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). No amarillea.

## Campos Aplicación

Interiores y exteriores. Ideal para renovación de aseos y cuartos de baño (sanitarios, bañeras, lavabos, baldosas, mamparas, grifería, etc.) y la armonización de otros elementos (radiadores, ventanas, armarios, etc.).

También es indicado en cocinas (neveras, lavadoras, lavavajillas y otros electrodomésticos) y sobre superficies de madera, estratificados de melamina, hierro, cemento, aluminio, etc., convenientemente preparados.

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Naturaleza</b>                             | Poliol Acrílico e Isocianato Alifático  |
| <b>Acabado</b>                                | Satinado  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Blanco  |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,30 - 1,35 Kg/l  |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>                | 14 - 18 m <sup>2</sup> /l   |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 4 - 6 horas   |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 12 - 24 horas   |
| <b>Proporción de la Mezcla</b>                | Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte  |
| <b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>               | 4 - 8 horas   |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Rodillo, pistola y brocha (La aplicación a brocha solo se recomienda para superficies pequeñas o estrechas) |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Diluyente TITAN Yate  |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>   | +10 °C - +30 °C   |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | Base: 35° C, Endurecedor: 38° C   |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 52 - 54 %   |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>               | 2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COV <sub>org</sub> 500 g/l   |
| <b>Presentación</b>                           | 750 ml  |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

#### **SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

**Madera:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar **Preparación Multiusos** o **Imprimación Epoxi TITAN Yate** según necesidades.

**Hierro y acero:** previo lavado y desoxidado aplicar **Preparación Multiusos** o **Imprimación Epoxi TITAN Yate** según necesidades. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

**Cerámica y metales no férricos:** desengrasar y aplicar **Preparación Multiusos** o **Imprimación Epoxi TITAN Yate** según necesidades.

#### **En todos los casos para:**

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de **Esmalte Titanlux Aspecto Cerámico**.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de **Esmalte Titanlux Aspecto Cerámico**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Masillar si precisa con **Masilla Epoxi TITAN Yate** y una vez lavadas, lijadas y limpias aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Titanlux Aspecto Cerámico**.

En bañeras esperar 72 horas después de la última capa, antes de llenarla.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

# TITAN

00C 4290 - ESMALTE TITANLUX ASPECTO CERÁMICO

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

