

TITANLUX ANTIOXIDO. ESMALTE CREME DE POLIURETANO

Interior - Exterior. Brilhante



Código do produto: 010

Descrição

Esmalte poliuretano com pigmento anticorrosivo não tóxico. De fácil aplicação e secagem rápida. Grande dureza e resistência ao amarelecimento. Do tipo tixotrópico cremoso, não pinga. Bom brilho e nivelamento. Baixo conteúdo em solventes aromáticos.

Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Ideal para grades, janelas, persianas, molduras, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica uretanada tixotrópica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama de cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,14 - 1,18 kg /l, Preto: 0,93-0,96 kg /l; Cores: 0,97 - 1,13 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	10 -12 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral Titan ou Solvente Sem Cheiro
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	47 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	42 - 44 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l
Apresentação	750 e 250 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Cumprir a Norma UNE 48316:2014. Pinturas e barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Não agitar nem diluir.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, ferrugem e revestimentos mal aderentes utilizando procedimentos mecânicos (lixagem) ou **Decapante Plus Titan**, segundo as necessidades.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Ferro e aço: aplicar directamente uma camada abundante, previamente limpa de ferrugem com escova de arame. Se desejar aumentar a duração do oxidante, pode aplicar previamente **Zarcão Sintético Titanlux** ou **Primário Multiusos**.

Outros suportes: Consultar.

Em todos os casos para:

Interiores: acabar com 1 ou 2 demãos de **Esmalte Titanlux Antióxido**.

Exteriores: acabar com 2 ou 3 demãos de **Esmalte Titanlux Antioxido**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar directamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Titanlux Antioxido**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

010 - TITANLUX ANTIOXIDO. ESMALTE CREME DE POLIURETANO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

