

# TITANLAK ESMALTE LACA POLIURETANO BASE SERVICOLOR SISTEMA 2000

Interior - Exterior. Acetinado. Base Branca 2471



Código do produto: 011 2471

## Descrição

Bases para colorir com o **Sistema Servicolor TITAN**. Esmalte sintético baseado em tecnologia de altos sólidos, especial para laca e esmaltar. De fácil aplicação obtendo-se acabamentos acetinados de grande requinte, suavidade ao tato e excelente aspeto lacado. Resistente ao atrito, riscos, detergentes, manchas de licor, sumos, óleos, etc. Muito lavável.

## Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Para proteger e embelezar toda a gama de superfícies de madeira, metálicas (móveis, estantes, portas, janelas, radiadores, etc.)

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica uretanada altos sólidos
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,23 -1,26 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Solvente Sintéticos e Oleosos, Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sintéticos e Oleosos, Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30°C
<b>Coloração</b>	Máx. 7%
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	40 - 41 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	60 - 62 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV 300 g/l.
<b>Apresentação</b>	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, óxido com má aderência utilizando solvente ou decapante, segundo

necessidade.

Com temperaturas do suporte inferiores a 10°C e com rendimentos baixos o tempo de repintura aumenta. Verificar se a secagem está completa antes de repintar.

**IMPORTANTE:** alcança o grau definitivo de acetinado aos 3 dias aproximadamente, dependendo da temperatura ambiente (contém menos solventes).

Os esmaltes de elevado conteúdo de sólidos deixam maior espessura de película. Não se devem aplicar espessuras maiores que as recomendadas para evitar problemas na secagem e no aspeto superficial.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

*Madeira:* lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos. Aplicar **Protetor Titan, Selante TITAN** ou **Preparação Multiusos** segundo as necessidades.

*Ferro:* aplicar **Primário Sintético Titanlux** ou **Preparação Multiusos**. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos de primário selecionado. No interior, uma camada será suficiente.

*Outros suportes:* Consultar.

*Em todos os casos para:*

*Interiores:* acabar com 1 ou 2 demãos de **Base Servicolor Sistema 2000 Titanlak Acetinada**.

*Exteriores:* acabar com 2 ou 3 demãos de **Base Servicolor Sistema 2000 Titanlak Acetinada**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Base Servicolor Sistema 2000 Titanlak Acetinada**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2016-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

011 2471 - TITANLAK ESMALTE LACA POLIURETANO BASE SERVICOLOR SISTEMA 2000

