

# TITANLUX MATE AL USO

Interior. Mate



Código de producto : 016

## Descripción

Pintura de secado rápido y fácil aplicación. Gran dureza y resistencia al lavado. Aspecto mate aterciopelado.

## Campos Aplicación

Interiores. Muy apropiada para la decoración de paredes, techos, puertas, muebles, etc.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Alquídica Modificada
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,72 - 1,76 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	10 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 8 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha (para retoques y zonas pequeñas) y rodillo
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Sin Olor o Aguarrrás Mineral
<b>Teñido</b>	Tinte Universal TITAN
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	46 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	57 - 58%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (d) (400/300) Máx.COVs 300 g/l
<b>Presentación</b>	4 l, 750 ml y 375ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*Yeso y madera:* **Selladora TITAN**, tal cual o coloreada con **Tinte Universal TITAN**. En la mayoría de los casos bastará una capa de pintura final.

*Hierro:* **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiuso TITAN**.

*Al Temple o a la Cal:* **Hidrolín TITAN** antes de la capa de **Selladora TITAN**.

*Otros Soportes:* Consultar.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente **Titanlux Mate al Uso**.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

# TITAN

016 - TITANLUX MATE AL USO

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

