

LAQUE AQUEUSE POUR TABLEAUX ÉCRITURE TITANLUX

Intérieur. Mat



Code Produit: 01P

Description

Laque mate, très facile à étaler. Anti-reflets. Lessivable. et à très faible odeur.

Idéal pour décorer des surfaces intérieures: murs, portes, meubles, appareils électroménagers et des petits éléments décoratifs sur lesquels on veut écrire ou dessiner avec de la craie.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Noir
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,14 - 1,18 Kg/l
Rendement	8 - 12 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 12 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Diluant	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C.
Teinture	Système TITANCOLOR
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	34,5 - 35,5 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 90 g/l.
Conditionnement	750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et bien préparées.

Éliminer tous les restes de salissure, graisse, rouille mal adhérente et couches anciennes de recouvrements en utilisant du diluant ou décapant si besoin.

Attendre au moins 5 jours avant de commencer à utiliser la surface peinte comme tableau d'écriture.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Important: Pour un effet tableau, utiliser de la craie tendre classique ou des feutres à encre liquide (préférentiellement en blanc)

La craie dure (appelée aussi antipoussière) peut rayer la surface.

Il est recommandé d'enlever la craie avec un chiffon humide.

Dans la plupart des surfaces, on peut appliquer directement de la Laque Aqueuse Titanlux pour Tableaux Écriture. Sur des surfaces très poreuses ou sur des métaux, boucher les pores et préparer la surface avec de la Sous Couche Multi Surfaces Phase Aqueuse. Terminer par deux couches de Titanlux Laque Aqueuse pour Tableaux Écriture.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement 1 ou 2 couches de Titanlux Laque Aqueuse pour Tableaux Écriture.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour une surface non préparée.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2021-06

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

