


# LAQUE AQUEUSE POUR TABLEAUX ÉCRITURE BASE SERVICOLOR TITANLUX

Intérieur. Mat. Base Intermédiaire W1



Code Produit: 01P E001

## Description

Base pour être teinte par le Système Servicolor TITAN. Laque mate, très facile à étaler. Anti-reflets. Lessivable. et à très faible odeur.

Idéal pour décorer des surfaces intérieures: murs, portes, meubles, appareils électroménagers et des petits éléments décoratifs sur lesquels on veut écrire ou dessiner avec de la craie.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Acrylique
<b>Finition</b>	Mate
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Système Servicolor TITAN
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,18 - 1,22 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 - 2 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 12 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, rouleau et pistolet
<b>Diluant</b>	Eau
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C.
<b>Volume Maximum Pâte Colorante</b>	6%
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	34,5 - 35,5 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 90 g/l.
<b>Conditionnement</b>	750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et bien préparées. Éliminer tous les restes de salissure, graisse, rouille mal adhérente et couches anciennes de recouvrements en utilisant du diluant ou décapant si besoin.

Attendre au moins 5 jours avant de commencer à utiliser la surface peinte comme tableau d'écriture.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

**Important:** Pour un effet tableau, utiliser de la craie tendre classique ou des feutres à encre liquide (préférentiellement en blanc). La craie dure (appelée aussi antipoussière) peut rayer la surface. Il est recommandé d'enlever la craie avec un chiffon humide.

Dans la plupart des surfaces on peut appliquer directement de la Laque Aqueuse Titanlux pour Tableaux Écriture. Sur des surfaces très poreuses ou sur des métaux, boucher les pores et préparer la surface avec de la Sous Couche Multi Surfaces Phase Aqueuse. Terminer par 2 couches de Titanlux Laque Aqueuse pour Tableaux Écriture.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Laver, poncer doucement et appliquer directement 1 ou 2 couches de Titanlux Laque Aqueuse pour Tableaux Écriture.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour une surface non préparée.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2017-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



01P E001 - LAQUE AQUEUSE POUR TABLEAUX ÉCRITURE BASE SERVICOLOR TITANLUX