

# TITAN PISCINAS

Semi - Brilhante



Código do produto: 022

## Descrição

Tinta de borracha clorada para a decoração, proteção e manutenção de piscinas de cimento, betão ou fibra de poliéster adequadamente preparada. Muito resistente à água, álcoois, gorduras e ácidos.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Borracha Clorada
<b>Acabamento</b>	Semi Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e Azul
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,14 - 1,19 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	9 - 11,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Diluyente</b>	Diluyente TITAN Piscinas
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente TITAN Piscinas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	10 - 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	45 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	25 - 26 %
<b>Apresentação</b>	4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes, o cimento deve estar endurecido.

**Para encher a piscina depois de pintada, esperar 7 ou 8 dias**

**As piscinas pintadas com tintas aquosas não devem repintar-se com outras de borracha clorada ou à base de solventes enérgicos.**

As superfícies metálicas submergidas ou não, devem preparar-se previamente.

O resultado da pintura de uma piscina depende da construção e situação da mesma.

O crescimento de algas na água depende da correcta depuração da mesma.

A aplicação de camadas grossas de **Titan Piscinas** pode ocasionar retenção do solvente. Isto pode provocar manchas ou áreas esbranquiçadas na superfície, particularmente quando repintamos sobre superfícies envelhecidas.

**Titan Piscinas** tem uma função decorativa. Para evitar empolamento e descamação, a humidade deve poder difundir-se através da tinta. Pelo que, 2 camadas de **Titan Piscinas** em obra nova e 1 camada de Titan Piscinas para manutenção de

piscinas já pintadas, são normalmente suficientes.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

**Piscinas novas de betão:** Depois de construídas não pintar no mínimo, antes de 2 meses. Tratar a superfície com uma mistura de 1 parte de ácido clorídrico e 3 - 4 partes de água. Em seguida, lavar abundantemente com água doce à pressão. Deixar secar a fundo no mínimo 48 horas e aplicar uma camada diluída com uns 10% de **Diluyente Titan Piscinas**; uma vez seca, aplicar uma ou duas camadas sem diluir de **Titan Piscinas**.

**Piscinas antigas não pintadas:** Lavar com uma mistura de 1 kg de fosfato trissódico com 10 litros de água ou com uma solução de detergente em pó diluído em 5% de água, para eliminar fungos e gorduras esfregar com uma escova; enxaguar abundantemente com água doce à pressão e proceder como em piscinas novas.

**Piscinas de Fibra de Poliéster:** Lixar e desengordurar. Aplicar uma camada de **Primário Anticorrosivo Epoxi Titan Yate** e passadas 24 horas, terminar com duas camadas de **Titan Piscinas**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar a tinta em mau estado. Se a superfície deteriorada é grande, eliminar a tinta mediante jactos de areia. Seguidamente, lavar com fosfato trissódico ou com uma solução de detergente em pó diluído em 5% de água, enxaguar abundantemente com água limpa e proceder como em piscinas novas. Quando não se possa eliminar a tinta toda mediante jacto ou picagem, aplicar uma camada geral de **Primário Anticorrosivo Epoxi Titan Yate** para tapar e igualar absorções. Passadas 24 horas, aplicar uma camada de **Titan Piscinas**.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

022 - TITAN PISCINAS

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

