

TITAN SALLES DE BAIN ET CUISINES

Intérieurs. Mat



Code Produit: 026

Description

Peinture émulsion mate pour intérieurs. Protection et décoration de murs et plafonds. Spécialement indiquée dans des salles de bains et cuisines à la maison, par sa haute opacité et résistance aux taches de graisse et humidité. Contient des conservateurs antifongiques.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique styrène
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,52 - 1,58 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	3 - 8 m ² /l (70 - 110 microns secs)
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Diluant	Eau
Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)	140 - 220 microns secs en deux couches
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30 °C.
Teinture	Colorant Universel TITAN, Colorant à l'Eau Professionnel ou Système Servicolor
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	43 - 44 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV 18 g/l
Conditionnement	4 l (bac rectangulaire) et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Pouvoir couvrant UNE EN ISO 6504-3: Classe 1 d'opacité selon Norme EN 13300 (à un rendement de 4,5 m²/l qui correspond à deux couches de peinture)

Résistance au frottement humide UNE EN ISO 11998: Classe 2 de lessivabilité selon EN 13300

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Sur des surfaces en bon état, appliquer une première couche diluée avec 10 - 15% d'eau. Passer une deuxième couche sans diluer.

Sur des surfaces en mauvais état, réparer les dommages et éliminer toutes les particules mal adhérentes. La surface doit rester consistante, propre et sans poussière.

Pour renforcer la surface et homogénéiser la porosité, ainsi que sur des peintures à la détrempe, à la chaux ou des surfaces où elles ont été éliminées, appliquer une couche de fond de Fixateur à l'Eau A19 ou Sous-Couche à l'Eau A18, selon les renseignements de leurs fiches techniques.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver et brosser la surface, et puis appliquer la peinture. Diluer la 1ère couche à 10 - 15% d'eau. Appliquer une 2ème couche sans diluer.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer complètement les couches de peintures anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Contient: BCM, IPU, IPBC, Terbutryne, pour protéger les propriétés initiales de l'article traité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

026 - TITAN SALLES DE BAIN ET CUISINES

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

