

# TITANIT DECORAÇÃO BASE SERVICOLOR SISTEMA 2000

Interior. Mate. Base Incolor



Código do produto: 029 1999

## Descrição

Base para colorir **Sistema Servicolor Titan**. Tinta plástica de base aquosa para interiores de fácil aplicação e que permite obter elevada cobertura. Não amarelece. Lavável.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica Estirenica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Sistema Servicolor TITAN
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,38 - 1,42 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	9 - 11 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 40 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Brocha y Rodillo
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Temperatura de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	40 - 41%
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV□ 10g/l
<b>Apresentação</b>	15l, 10l , 4 l e 750 ml

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de **Fixador Base Aquosa Hidrolin** ou **Selante de Base Aquosa Titan**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar uma segunda demão tal e qual.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2014-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

029 1999 - TITANIT DECORAÇÃO BASE SERVICOLOR SISTEMA 2000

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

