

TITAN SINALIZAÇÕES

Tinta para sinalização rodoviária. Interior - Exterior



Código do produto: 02A

Descrição

Tinta semi-mate à base de resinas acrílicas de base solvente especialmente formulada para a marcação de sinalização rodoviária.

Boa resistência ao desgaste. Boa resistência ao sangramento do asfalto.

Secagem rápida. Transitável após 2 horas da pintura.

Campos de Aplicação

Para a pintura de sinalizações horizontais de tráfego: passagens de peões, delimitação de estradas, zonas azuis, acessos estacionamento e/ou garagens, etc. sobre superfícies de pedra, asfalto, cimento e betão.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Semi mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama cores. Coordenadas x, y dentro do polígono definido na UNE EN1871.
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,23 - 1,41 kg. /l (segundo cor)
Rendimento (UNE 48282)	7 - 10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN MR
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	26 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	47 - 52 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Apresentação	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Observações: Não se deve pintar sobre superfícies aquecidas pelo sol, pois a rápida evaporação do solvente diminui a aderência da tinta.

Em zonas ou superfícies onde seja necessário pode adicionar o Aditivo Antideslizante.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Betão e cimento: Deve estar totalmente endurecido (28 dias). Deve eliminar qualquer resto de material antes de aplicar a tinta.

Asfalto: Aplicar diretamente. A resistência ao sangramento é boa.

Pedra: Limpar a fundo com água doce. Deixar secar e aplicar diretamente

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lixar suavemente e pintar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não pintadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

02A - TITAN SINALIZAÇÕES

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

