OXIRON LISO

Interior - Exterior. Brilhante





Código do produto: 02C

Descrição

Esmalte antioxidante de secagem rápida de aplicação direta sobre o aço, sem necessidade de aplicar primário previamente. Proporciona uma excelente resistência à intempérie até 10 anos, um brilho extraordinário e um acabamento de elevada aderência, dureza e resistência aos cortes e aos atritos.

A utilização de **Oxiron Liso** proporciona economias importantes no tempo, já que se pode repintar a partir de 1 hora, acabando a maioria de trabalhos num só dia.

Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Indicado para grades, bancos, electrodomésticos, portas.

Dados Técnicos

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Natureza	Alquídica Estirenada
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,97 - 1,26 Kg/l
Rendimento	10 - 12 m2/l (35 - 45μ)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 30 minutos. Máximo: 4 horas ou passados 5 dias.
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Diluente	Diluente TITAN MR
Limpeza de Utensílios	Diluente TITAN MR
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	100 μ (2 - 3 manos)
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	27º C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	46 - 50 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l
Apresentação	4 I, 750ml, 375ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Cumpre a norma UNE 48316:2014. Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base dissolvente.

Excelente comportamento frente à corrosão em câmara de nevoeiro salino **ISO 9227:2012**, sobre aço após 250 horas de ensaio:

Grau de empolamento: 0(S0) Grau de corrosão: Ri 0 Grau de fissuramento: 0(S0) Grau de descamação: 0(S0)

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a pintar devem estar desengorduradas, secas e isentas de óxido mal aderente, calamina e sujidade.

É importante ter em conta os tempos de repintura para obter acabamentos de elevada qualidade. Não se deve ultrapassar mais de 4 horas entre camadas, senão deverá esperar 5 dias.

Se repintar passadas 4 horas, podem aparecer enrugados na superfície aplicada.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Ferro e aço: pode-se aplicar diretamente sem primário. Se a superfície apresentar ferrugem, lixar suavemente para conferir rugosidade ao substrato, eliminando o óxido mal aderente. Em ambientes de corrosão média - alta deve-se lixar o aço até ao grau ST 3 da norma NP EN 8501-1. Nestas condições será necessária uma espessura mínima de 140µ (3 demãos secas).

Zinco, latão, galvanizado: Lixar até matizar e aplicar Preparação Multiusos.

Madeira: Protetor Titan, Selante TITAN ou Preparação Multiusos.

Outros suportes: Consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar com água ensaboada e deixar secar, lixar suavemente e aplicar diretamente Oxiron Liso.

MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar mediante lixa de esmeril ou escova de arame restos de tinta ou óxido mal aderentes. Para aplicação do acabamento, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

<u>Gestão de resíduos:</u> Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2021-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



