

# OXIRON MARTELADO

Interior - Exterior. Metálico. Martelado Brilhante



Código do produto: 02D

## Descrição

Esmalte antioxidante de secagem rápida de aplicação directa sobre o aço, sem necessidade de aplicar primário previamente. Proporciona uma excelente resistência à intempérie até 10 anos, um acabamento brilhante martelado de elevada aderência, dureza e resistência aos cortes e aos atritos.

A utilização de **Oxiron Martelado** proporciona economias importantes de tempo, já que se pode repintar a partir de 1 hora, acabando a maioria de trabalhos num só dia.

## Campos de Aplicação

Exteriores e interiores. Ideal para grades, candeeiros, varandas, postes elétricos, guias, pontes, etc.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica estirenada
<b>Acabamento</b>	Metálico. Martelado Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e cores
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,99 - 1,02kg /l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l (35-50μ)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	15 - 30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 - 6 horas ou passados 7 dias
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, Rolo e Pistola
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente TITAN MR
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	100 μ ( 2- 3 demãos)
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	27º C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	43 - 46%
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l
<b>Apresentação</b>	4 l, 750ml, 375ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

Cumprir a norma UNE 48316:2014. Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

# Modo de utilização

## RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar desengorduradas, secas e isentas de ferrugem, calamina e sujidade.

É importante ter em conta os tempos de repintura para obter acabamentos de elevada qualidade. Não se deve ultrapassar mais de 6 horas entre camadas, senão deverá esperar 7 dias.

Se repintar passadas 6 horas, podem aparecer enrugados na superfície aplicada.

Na aplicação à pistola, podem aplicar-se camadas sucessivas passados 15-30 minutos.

O aspecto do martelado dependerá da espessura e da forma de aplicação.

## SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Ferro e aço:** pode-se aplicar directamente sem primário. Se a superfície apresentar ferrugem, lixar suavemente para conferir rugosidade ao substrato, eliminando a ferrugem mal aderente. Em ambientes de corrosão média - alta deve-se lixar o aço até ao grau ST 3 da norma NP EN 8501-1. Nestas condições será necessária uma espessura mínima de 140 µ (3 demãos secas).

**Zinco, latão, galvanizado:** Lixar até tratar e aplicar **Preparação Multiusos**.

**Madeira: Protector Titan, Selante TITAN ou Preparação Multiusos.**

**Outros suportes:** Consultar.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar com água ensaboada e deixar secar, lixar suavemente e aplicar directamente **Oxiron Martelado**.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar mediante lixa de esmeril ou escova de arame restos de tinta ou óxido mal aderentes. Para aplicação do acabamento, proceder como nas superfícies não preparadas.

# Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

02D - OXIRON MARTELADO

## INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

