

OXIRON LISSE BRILLANT À L'EAU

Intérieur - Extérieur. Brillant



Code Produit: 02L

Description

Laque anti-rouille brillante à séchage rapide. Application directe sur l'acier, pas de besoin de primaire. Excellente résistance aux intempéries, jusqu'à 15 ans. Finition haut brillant. Haute adhésion, dureté et résistance à l'impact.

Application aisée à la brosse et bon pouvoir couvrant. Excellente couche barrière contre l'humidité. Sans odeur.

L'utilisation de l'OXIRON Lisse à l'Eau peut faire économiser beaucoup de temps car le délai de recouvrement est seulement de 6 heures. De cette façon, la plupart des travaux de peinture peuvent être finis dans un seul jour. Finitions à haute qualité.

Garantie totale contre la corrosion conformément à la norme UNE EN ISO 12944, testée par un laboratoire externe. Oxiron offre la protection la plus performante du marché contre la corrosion dans sa catégorie (épaisseur minimale de film et avec un seul produit).

Fonction 3 en 1: Inhibiteur de rouille + Sous Couche + Finition

Domaines d'Application

Extérieurs et intérieurs. Indiquée pour des grilles, banques, appareils électroménagers, portes.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Brillant
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc et noir
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	Blanc: 1,21 - 1,23 Kg/l / Noir: 1,00 - 1,04 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	10 - 12 m ² /l (30 - 35μ)
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	Après 6 heures.
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)	70 μ
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	37 - 39 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (140/140) Max. COV 130 g/l
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Norme UNE-EN ISO 12944-6: 1999: C4-Haut-C5-M Modéré.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Les surfaces à peindre doivent être dégraissées, sèches et exemptes de rouille mal adhérente, calamine et salissures.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Fer ou acier: On peut l'appliquer directement, sans aucun primaire. S'il y a de la rouille, poncer doucement pour obtenir une surface plus rugueuse et pour enlever la rouille mal adhérente. Dans des atmosphères avec une corrosion moyenne, poncer l'acier jusqu'au degré ST 3 de la norme UNE EN ISO 8501-1. Dans ces conditions, il sera nécessaire une épaisseur minimale de 70 microns (2 couches sèches).

Zinc, laiton, surfaces galvanisées: Poncer à mater et appliquer de la Sous Couche Multi Usage TITAN à l'Eau.

Bois : Sous Couche Multi Usage TITAN à l'Eau TITAN ou Sous Couche Bouche Pores TITAN à l'Eau.

Autres surfaces : Veuillez consulter votre fournisseur.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver à l'eau savonneuse, laisser sécher, poncer doucement et appliquer directement de l'OXIRON Lisse à l'Eau.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes mal adhérentes avec de l'émeri de polissage ou avec une brosse métallique. Pour terminer, appliquer la peinture comme pour une surface non préparée.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'édition: 2017-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

02L - OXIRON LISSE BRILLANT À L'EAU

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

