

# TITAN EXPORT DECORAÇÃO

Interiores. Mate



Código do produto: 031

## Descrição

Tinta vinílica lavável de elevada qualidade e grande rendimento. Acabamento mate sedoso, branco inalterável, bom poder de cobertura. Com conservante anti fungo. Fácil e cómoda aplicação, sem salpicos. Cores misturáveis entre si e com as da linha Hidralux.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Vinil Veova
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco + Bases TITANCOLOR: Intermédia e neutra
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	Branco: 1,45 - 1,50 kg/l
<b>Rendimento</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN , Corante Aquoso Profissional e Sistema TITANCOLOR
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	Branco: 37 - 38 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA/ (a) (75/30) Max. COV 15 g/l.
<b>Apresentação</b>	15l, 10l , 4l e 750 ml. Bases TITANCOLOR: 15l e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

**Reação ao Fogo NP EN 13501-1 + A1:** B-s1, d0/sobre substrato A2-s1, d0.

**Determinação do Poder Cobertura NP EN ISO 6504-3:** Classe 2. 9,6 m<sup>2</sup>/l ( 98% Poder de cobertura)

**Resistência Esfrega Húmida NP EN ISO 11998:** Classe 2 de lavabilidade.

**Eficácia aos conservantes da película de um revestimento contra fungos UNE EN 15457:** crescimento 0.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

## **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Em superfícies em bom estado aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir. *Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter.*

Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidades ou sobre tintas antigas, à base de cola ou cal onde estas se tenham eliminado recomenda-se aplicar uma primeira demão de Fixador ou Selante TITAN.

## **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada. Diluir a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

## **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## **Precauções**

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de edição: 2020-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# **TITAN**

031 - TITAN EXPORT DECORAÇÃO

### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

