

# VERNIZ TITAN INTEMPÉRIE

Exterior - Brilhante



Código do produto: 039

## Descrição

Verniz sintético brilhante duro e flexível, de elevada resistência e extraordinária retenção de brilho. Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

## Campos de Aplicação

Alta proteção e decoração para todo o tipo de madeiras no exterior, em torres, chalets, refúgios, etc., em condições extremas ou ambientes duros, tanto urbanos como rurais e de alta montanha.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Resinas sintéticas
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,92 - 0,94kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	13 - 16m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	5 - 8 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente sem cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	41 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	50 - 52 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV 400 g/l.
<b>Apresentação</b>	4l, 1l, 750 ml, 500 ml, 375 ml, 250 ml e 125 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), limpas e secas. Lixar suavemente entre cada camada.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Para uma melhor proteção da madeira no exterior, aplicar uma camada de **Titanxyl Proteção Total Ultra** ou **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**, terminar com 2 ou 3 camadas de **Verniz Titan Intempérie**.

**Madeira resinosas ou tropicais:** podem impedir a secagem. Lavar a fundo com **Diluente Titan Yate** para eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação de resina persistir, consultar o departamento técnico, senão terminar com 2 ou 3 camadas de **Verniz Titan Intempérie**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Quando os vernizes velhos são catalisáveis ou de poliuretano, é imprescindível lixar toda a superfície a fundo, para os eliminar por completo.

Se só está ligeiramente desprendido ou fissurado, proceder como se segue:

Eliminar com raspador e lixar o verniz desprendido ou embranquecido. Impregnar com **Titanxyl Proteção Total Ultra ou Titanxyl Lasur Fundo**, as zonas despidas de verniz para garantir a proteção, insistindo em juntas e fendas. Obtém melhores resultados se lixar os vernizes velhos até matizar. Aplicar uma camada geral fina de **Verniz Titan Intempérie**. Deixar secar e terminar como em madeira nova.

Nos casos em que previamente se tenha dado óleo de linhaça, eliminá-lo completamente com solvente, raspador, lixa, etc. proceder depois como nas superfícies não preparadas.

Se decorreram mais de dois meses desde a aplicação da última camada de verniz, lixar até matizar, antes de envernizar de novo.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente os vernizes velhos e proceder como em madeiras não envernizadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2017-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

039 - VERNIZ TITAN INTEMPÉRIE

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

