

REVESTIMENTO ANTI FENDAS H23

Exteriores. Semi mate



Código do produto: 03E

Descrição

Revestimento para a impermeabilização de coberturas, de fácil aplicação. Reparação de zonas com fissuras ou com tendência a formarem-se.

Pisável ou transitável de forma não continua exceto tráfego pesado. Adapta-se e adere sobre os materiais usados na construção, obtendo-se uma barreira impermeável à água. Com conservante anti fungo e anti verdete. Resistente aos alcalis, como o cimento.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica Modificada
Acabamento	Semi mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama de cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,28 - 1,33kg/l
Rendimento (UNE 48282)	0,6 - 0,7 m ² /l (aprox. 1,5l/m ²) por camada
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 - 8 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 h. Pisável: 2 - 3 dia
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Diluyente	Água
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	1,0 - 1,2 mm película seca
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	40,5 - 41,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COV 5 g/l.
Apresentação	15l, 4l e 1l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Determinação da resistência à tração e alongamento à rotura ISO 1798: 2001: Resistência à tração: σ : 0.98MPa / Alongamento à rotura ϵ : 665%

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório. Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções.

Se existem fendas superiores a 1 m/m, aconselha-se tapá-las previamente, e/ou reforça-las com rede de malha colocada entre as camadas do **H23 Revestimento Anti-Fendas** que se aplicar.

Para assegurar a estanqueidade de terraços horizontais, é conveniente seguir com a aplicação do **H23 Revestimento Anti-Fendas**, até uma determinada altura das paredes verticais, reforçar se necessário o ângulo da união das duas superfícies.

Para garantir o resultado, colocar entre camadas do **H23 Revestimento Anti-Fendas**, um reforço de fibra contínua por toda a superfície; este reforço aumenta a espessura e a resistência sendo conveniente em áreas que são pisadas com maior frequência.

Enquanto a tinta não está seca a fundo, fica sensível à água.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Limpar, eliminar os resíduos soltos, alisar e nivelar as inclinações ou desníveis da superfície a pintar, para evitar possíveis encharcamentos. Aplicar a primeira camada diluída com 25% de água e a segunda tal e qual aos rendimentos indicados. É importante que se aplique uma espessura de 1 -1,2 mm., para conseguir uma elasticidade que permita manter a continuidade do filme sem roturas, quando se supõe que se formem novas fendas na superfície protegida.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 25 % de água, depois aplicar uma segunda camada tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

03E - REVESTIMENTO ANTI FENDAS H23

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

