

TITAN PARKINGS

Intérieur - Extérieur. Semi mat.



Code Produit: 03S

Description

Peinture acrylique satinée spécialement formulée pour protéger et décorer des sols AVEC UNE CIRCULATION LÉGÈRE DE VÉHICULES. Haute résistance à l'usure, graisses, détergents, etc. Effet antipoussière. Aplanissement parfait.

Domaines d'Application

Pour peindre des sols en ciment, béton et d'autres matériaux, dans des garages, magasins, ateliers, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique modifiée
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Nuancier
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,15 - 1,22 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	8 - 9 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Dilution	Brosse et rouleau: 0 - 5% / Pistolet: 15 - 20 %
Diluant	Eau
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	>100 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	31,5 - 32,5%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (140/140) Max COV 138 g/l
Conditionnement	15 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Résistance à l'abrasion. Méthode TABER UNE 48250 (28 jours de séchage à 23°C)/Abrasif CS10/Poids 1 Kg/500 cycles: perte 37,85 mg

Résistance à l'abrasion. Méthode TABER UNE 48250 (28 jours de séchage à 23°C)/Abrasif CS10/Poids 1 Kg/1000 cycles: perte 63,70 mg

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot, préférablement avec un mélangeur mécanique. Les surfaces à peindre doivent être propres, consistantes et exemptes de polluants, tels que huile, graisses, lait de ciment ou efflorescences. Appliquer seulement quand la

température du sol soit au moins 3°C sur le point de rosée.
Séchage pour obtenir résistance mécanique: 48 heures (trafic léger).

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Dans le cas des surfaces neuves en béton, il faut attendre au moins 28 jours car le béton doit être bien pris avant de peindre. Enlever les efflorescences et le lait du ciment par jet d'eau ou préférablement par sablage ou grenailage. Si la surface est trop lisse, apporter rugosité moyennant sablage ou grenailage. Dépoussiérer par aspiration. Diluer la première couche à 5%. Appliquer la deuxième couche de produit pur. Laisser sécher pendant 4 heures entre chaque couche. Garantir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

Les applications faites à une humidité relative inférieure à 15% ou avec une ventilation insuffisante peut entraîner une finition du sol moins brillante.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Nettoyer à fond tous les résidus de graisse ou huiles moyennant jet d'eau douce ou du dissolvant. Avant d'appliquer la Peinture TITAN Parkings, retoucher avec cette peinture les zones nues, jusqu'à atteindre le niveau de l'épaisseur originelle. Attendre au moins 4 heures (à 23°C) et appliquer deux couches de cette peinture en laissant sécher au moins 4 heures entre chaque couche.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

S'il s'agit de systèmes mal adhérents, éliminez-les moyennant grattage ou brossage et après procéder comme pour des surfaces non peintes.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



035 - TITAN PARKINGS