

# UNILAK ESMALTE LACA UNIVERSAL

Interiores - Exteriores. Mate



Código do produto: 03X

## Descrição

Esmalte laca mate à base de água, multi aderente, de fácil aplicação sobre todo o tipo de superfícies. Pela sua elevada aderência e elasticidade, adapta-se a todo o tipo de materiais, criando uma película que protege da humidade e dos agentes externos. Possui bom poder de cobertura e excelente resistência ao atrito e à lavagem. Com conservante anti fungo.

Adere em superfícies de: madeira, cortiça, zinco, aço preparado, cobre, latão, fibrocimento, ladrilho, pedra, betão, gesso, rebocos, cerâmica porosa, poliestireno expandido, PVC rígido, metacrilato, tecidos com fibras sintéticas e de algodão, lona, etc. Dada a elevada variedade de materiais, aconselha-se efetuar um ensaio prévio.

Efeito quadro que permite escrever com giz suave.. O giz duro ( também denominado de pó) pode riscar a superfície.

## Campos de Aplicação

Apropriado para pintar: paredes e portas de cozinhas e quartos de banho, radiadores, mobiliário de interiores e exteriores, tubagens de PVC rígido, estruturas de aço convenientemente preparadas.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e gama de cores
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	Branco: 1,28 -1,32 kg/l / Cores: 1,12 - 1,33 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 - 2 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 12 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN ou Corante Aquoso Profissional
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	Branco: 32,5 - 33,5 % / Cores: 28 - 34 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 100 g/l.
<b>Apresentação</b>	750ml e 375ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando diluente ou decapante, segundo necessidade.  
**Esperar um mínimo de 5 dias antes de começar a utilizar a superfície colorida como ardósia.**

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

*Madeira:* lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos. Aplicar **Titanxyl Fundo à Base Água** ou **Selante TITAN** segundo as necessidades.

*Ferro:* aplicar **Preparação Multiusos à Base Água TITAN**. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos de primário. No interior, uma camada será suficiente.

Cerâmica porosa, PVC rígido, poliestireno expandido, metacrilato, cobre, latão e cortiça: aplicar diretamente uma ou duas camadas de **Esmalte Laca Unilak Mate**.

*Outros suportes:* Consultar.

*Em todos os casos para:*

*Interiores:* terminar com 1 ou 2 demãos de **Esmalte Laca Unilak Mate** em camada abundante, sem trabalhar demasiado.

*Exteriores:* terminar com 2 ou 3 demãos de **Esmalte Laca Unilak Mate** em camada abundante, sem trabalhar demasiado.

*Efeito Quadro Ardósia:* é essencial preparar bem a superfície com **Selante Aquoso A18** e aplicar 2 camadas de tinta respeitando o rendimento especificado. Decorrida 1 semana após aplicar a segunda camada, (efeito quadro de ardósia), obterá maior facilidade de limpeza.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Laca Unilak Mate**

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2016-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

03X - UNILAK ESMALTE LACA UNIVERSAL

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

