

UNILAK PEINTURE LAQUE UNIVERSELLE

Intérieur - Extérieur. Mat



Code Produit: 03X

Description

Laque mate multi-adhésion à l'eau. Application aisée sur toutes surfaces. Grande adhésion et élasticité. Adaptée à tous matériaux et formes, en créant un film qui contrôle l'humidité et protège des agents extérieurs. Bon pouvoir couvrant et bonne résistance à l'usure et aux lavages. Contient des conservateurs antifongiques.

Adhésion sur bois, liège, zinc, acier imprimé, cuivre, laiton, fer, fibrociment, brique, pierre, béton, plâtre, crépi, céramique poreuse, polystyrène expansé, PVC dur, méthacrylate, tissu en fibres synthétiques et de coton, toile, etc. Il est fortement recommandé d'effectuer des tests préalables sur la surface d'application.

Effet tableau pour craie tendre classique. La craie dure (appelée aussi antipoussière) peut rayer la surface.

Domaines d'Application

Très approprié pour murs, portes de cuisines et salles de bain, radiateurs de chauffage, meubles en intérieur et en extérieur, tuyaux en PVC dur, structures en acier adéquatement préparées.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc et nuancier
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	Blanc : 1,28 - 1,32 Kg/l, Couleurs : 1,12 - 1,33 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	8 - 12 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 12 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Diluant	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C. Ne pas appliquer lors de prévisions météorologiques pluvieuses dans les heures suivantes à l'application.
Teinture	Colorant Universel TITAN ou Colorant à l'Eau Professionnel
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	Blanc: 32,5 - 33,5 % / Couleurs: 28 - 34 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 100 g/l.
Conditionnement	750 ml et 375 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et bien préparées. Éliminer tous les restes de salissure, graisse, rouille mal adhérente et couches anciennes de recouvrements en utilisant diluant

ou décapant si besoin.

Attendre au moins 5 jours avant de commencer à utiliser la surface peinte comme tableau d'écriture.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Bois : Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer les résines ou sécrétions de résines et arrondir les bords vifs. Appliquer du TITANXYL Couche de Fond Lasure à l'Eau ou Primaire Sous-Couche TITAN, si besoin.

Fer : Sous Couche Multi Usage à l'Eau TITAN. Pour des travaux à l'extérieur, appliquer deux couches de fond du primaire choisi.

Pour des travaux à l'intérieur, une couche suffit.

Céramique poreuse, PVC dur, polystyrène expansé, méthacrylate, cuivre, laiton et liège : Appliquer directement une ou deux couches d'UNILAK

Autres surfaces : Veuillez nous consulter.

Dans tous les cas:

Intérieurs : Terminer par 1 ou 2 couches généreuses d'UNILAK. Éviter trop de brossage.

Extérieurs : Terminer par 2 ou 3 couches généreuses d'UNILAK. Éviter trop de brossage.

Effet tableau d'écriture: Il est très important de préparer la surface avec de la Sous-Couche à l'Eau A18 et appliquer 2 couches de laque au rendement spécifié. La meilleure capacité de nettoyage (effet tableau) s'atteint 1 semaine après la deuxième couche.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement 1 ou 2 couches d'UNILAK.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer totalement les couches anciennes et procéder comme pour une surface non préparée..

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Contient: BCM, IPU, IPBC, Terbutryne pour protéger les propriétés initiales de l'article traité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2016-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

03X - UNILAK PEINTURE LAQUE UNIVERSELLE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

