

UNILAK. ESMALTE LACA UNIVERSAL

Interior - Exterior. Brilhante



Código do produto: 03Z

Descrição

Esmalte laca brilhante à base de água, multiaderente, de fácil aplicação sobre toda a gama de superfícies. Pela sua elevada aderência e elasticidade, adapta-se a todo o tipo de materiais criando uma película que protege da humidade e dos agentes externos. Possui bom poder de cobertura e uma boa resistência ao desgaste e à lavagem. Com conservantes anti fungos. Adere em superfícies de: madeira, cortiça, zinco, aço isolado, cobre, latão, fibrocimento, ladrilho, pedra, betão, gesso, rebocos, cerâmica porosa, poliestireno expandido, PVC rígido, metacrilato, tecidos com fibras sintéticas e de algodão, lona, etc. Dada a grande variedade de materiais, é aconselhável efetuar um ensaio prévio.

Campos de Aplicação

Muito apropriado para pintar: paredes e portas de cozinhas e quartos de banho, radiadores, mobiliário de interior e exterior, tubagens de PVC rígido, estruturas de aço convenientemente preparadas.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e preto
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,26- 1,30 kg /l, Preto: 1,04 - 1,08 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 12 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluição	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Coloração	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Branco: 38,0 - 38,5 % / Preto: 30,0 - 30,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COV 105 g/l.
Apresentação	4l, 750ml e 375ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando solvente ou decapante, segundo a

necessidade.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos. Aplicar **Titanxyl Fundo à Base Água** ou **Selante Titan** segundo necessidades.

Ferro: aplicar **Primário Multiuso à Base Água TITAN**. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos de primário. No interior, uma camada será suficiente.

Cerâmica porosa, PVC rígido, poliestireno expandido, metacrilato, cobre, latão e cortiça: aplicar diretamente uma ou duas camadas de **Esmalte Laca Unilak Brilhante**.

Outros suportes: Consultar.

Em todos os casos para:

Interiores: terminar com 1 ou 2 demãos de **Esmalte Laca Unilak Brilhante** em camada abundante, sem trabalhar demasiado.

Exteriores: terminar com 2 ou 3 demãos de **Esmalte Laca Unilak Brilhante** em camada abundante, sem trabalhar demasiado.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Laca Unilak Brilhante**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de edição: 2016-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

03Z - UNILAK. ESMALTE LACA UNIVERSAL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

