

VERNIZ CORANTE TITANLUX. CREME DE POLIURETANO

Interior - Exterior. Acetinado



Código do produto: 040

Descrição

Verniz Corante sintético tixotrópico de altos sólidos para madeira, lavável, duro e elástico. Formulado com pigmentos transparentes que atuam como filtro ultravioleta melhorando a resistência no exterior. Não escorre nem salpica. Baixo odor.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Para colorir, envernizar, enobrecer, restaurar e embelezar toda classe de construções de madeira: móveis, portas, armários, etc., especialmente superfícies verticais e tetos.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica modificada de altos sólidos tixotrópica
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor e gama de cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,92 - 0,97 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3- 5 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha
Limpeza de Utensílios	Solvente sem cheiro ou Aguarrás Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40°C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	49 - 51%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV _s 400 g/l.
Apresentação	750 e 250 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Não agitar nem diluir. Aplicar em camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), limpas e secas. Lixar suavemente entre cada camada.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar departamento técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Quanto mais porosa e absorvente estiver a madeira, mais ressaltam os seus veios e a cor sairá mais intensa ao aplicar o **Verniz Corante Creme Titanlux**. Se pretender diminuir contrastes e obter tonalidades mais suaves e uniformes, aplicar uma primeira camada de **Verniz Corante Incolor**. Obtêm-se tonalidades mais escuras dando outra camada da mesma cor já aplicada.

Em exteriores: aplicar uma primeira demão de **Protetor Titan** e terminar com 2 ou 3 demãos de **Verniz Corante Creme Titanlux Cores**. Se com a primeira camada se obtiver a tonalidade desejada, aplicar 1 ou 2 camadas mais de uma cor menos intensa da escolhida, com isto, conseguimos maior resistência à intempérie do que se aplicarmos o **Verniz Corante Incolor**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e aplicar directamente **Verniz Corante Creme Titanlux**. Se desejar realçar os veios, dever-se-á eliminar todas as camadas de verniz, mediante lixagem ou escovagem, até chegar à madeira. Em trabalhos de manutenção, para não obter tonalidades muito mais escuras da desejada, devese escolher uma cor da gama **Verniz Corante Creme Titanlux** menos intensa da desejada.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar os vernizes frágeis ou resinosos e proceder como nas madeiras não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

040 - VERNIZ CORANTE TITANLUX. CREME DE POLIURETANO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

