

VERNIZ LACA TITANLAK

Interiores - Exteriores. Acetinado



Código do produto: 042

Descrição

Verniz Laca de Poliuretano de altos sólidos. Especial para a proteção e alta decoração de acabamentos nobres de madeira. De aspeto lacado, sedoso e uniforme. De aplicação fácil e secagem rápida. Lavável, de grande dureza, resistência ao atrito e a às manchas. Baixo odor.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Pode-se aplicar sobre portas, armários, mesas, cadeiras, encostos, corrimões, etc. Em muitos casos, substitui com vantagem as laca nitro celulósicas.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica Uretanada de altos sólidos
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,92 - 0,96 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Solvente Sem Cheiro ou Aguardar Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	41 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	50 - 51%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l
Apresentação	4 l, 750ml, 500ml, 375ml e 125 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Em interiores: na maioria dos casos 2 camadas serão suficientes.

Em exteriores: para uma melhor proteção da madeira no exterior, aplicar uma camada de **Protetor Titan**, acabando com 3 camadas de **Verniz Laca Titanlak Acetinado**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Madeira envernizada em bom estado: Limpar, lixar com suavidade e envernizar diretamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Madeira envernizada em mau estado: Eliminar totalmente os vernizes velhos e proceder como em madeiras não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

042 - VERNIZ LACA TITANLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

