

VERNIZ TITAN PARA SOALHOS DE MADEIRA

Interiores. Brilhante



Código do produto: 043

Descrição

Verniz de poliuretano de um componente, fácil de aplicar. Fórmula reforçada. Larga duração, grande dureza e resistência ao desgaste, álcool e detergentes. Lavável. Não se mancha com óleo, vinho, sumo de frutas, etc. Baixo odor.

Campos de Aplicação

Especial para a decoração e conservação de pavimentos e escadas de madeira.

Dados Técnicos

Natureza	Aceite uretanado
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,92kg./l.
Rendimento (UNE 48282)	12 - 16 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Brocha
Limpeza de Utensílios	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	41 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	46 - 47%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV 420g/l.
Apresentação	4l, 1l, 750ml e 500ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

O teor de humidade da madeira não deve ultrapassar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

As madeiras muito absorventes podem requerer três camadas.

Não pisar em 24 horas.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar Departamento técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Limpar com solvente as possíveis manchas de óleo, tinta, cera... e lixar superficialmente a madeira. Tirar o pó e aplicar uma camada fina de verniz seguindo os veios da madeira. Esta 1ª camada deverá ser sempre de **Verniz TITAN Soalhos**

Brilhante.

Passadas 24 horas lixar suavemente, eliminar o pó e aplicar a 2ª camada de **Verniz TITAN Soalhos Brilhante ou Acetinado**, dependendo do aspecto final desejado. Se a madeira está com manchas de água, deixar secar 10 horas no mínimo antes de aplicar a 1ª camada fina de verniz.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Assegurar a máxima aderência procedendo a uma lixagem, a ser possível mecânica, seguida de uma lavagem com água quente e detergente em pó e uma limpeza com água limpa. Uma vez seco (24 - 48 horas), limpar juntas e fendas com diluente para eliminar restos de ceras ou abrillantadores e proceder como em superfícies não preparadas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Se o verniz está em mau estado (fissurado ou descascado) ou é de dois componentes, deverá eliminar-se totalmente raspando a fundo, e proceder como na superfície não preparada.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

043 - VERNIZ TITAN PARA SOALHOS DE MADEIRA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

