

# VERNIS TITAN POUR SOLS EN BOIS

Intérieur - Satiné



Code Produit: 044

## Description

Vernis polyuréthane monocomposant. Application aisée Formule renforcée. Longue durée. Très dur et résistant à l

## Domaines d'Application

Spécial pour l

## Données Techniques

<b>Finition</b>	Satinée
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,91 - 0,93 kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 4 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse
<b>Nettoyage des Outils</b>	White Spirit ou Dissolvant sans Odeur
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	41° C.
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	42 - 43 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV <sub>s</sub> 450g/l.
<b>Conditionnement</b>	4 l, 1 l, 750 ml et 500 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Le contenu d

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Nettoyer au diluant les possibles taches d

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Assurer la meilleure adhésion en procédant à un ponçage, mécanique si possible, après laver à l

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Si le vernis était en mauvais état (craquelé ou mal adhérent) ou il est bicomposant, l

# Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

044 - VERNIS TITAN POUR SOLS EN BOIS

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

