

TITANXYL LASUR COR

Interior - Exterior. Acetinado



Código do produto: 046

Descrição

Tratamento ideal para a proteção da madeira. Repele a água, secagem rápida e grande resistência à intempérie e à ação destruidora dos raios solares, contém filtros ultravioletas.

Cores misturáveis e transparentes que permitem observar o aspecto natural da madeira e evidenciar a sua beleza.

Devido à sua estrutura microporosa, não forma pele sobre a superfície e deixa transpirar o vapor de água do interior da madeira, regula a sua humidade e evita que fissure e escame. Em manutenção não é necessário lixar. Baixo odor.

Campos de Aplicação

Indicado para conferir beleza e durabilidade a janelas, portas, vigas, varandas, cercas e em geral toda a gama de estruturas de madeira, peças de artesanato, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica altos sólidos
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor e cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,90 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 14 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha
Limpeza de Utensílios	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	45 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	50 - 51 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV 400 g/l
Apresentação	4 l, 750ml e 375ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a tratar devem estar limpas, secas e isentas de qualquer camada de verniz ou tinta.

O conteúdo de humidade da madeira não deve ser superior a 20%.

Pode obter um acabamento mais regular se passar um pano ou pincel seco ao longo dos veios passados 15-30 minutos após aplicação.

Madeiras resinosas ou tropicais: Consulta o Departamento Técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos.

Interiores: Aplicar uma camada de **Titanxyl Lasur Fundo Ultra** mais uma camada de **Titanxyl Lasur Cor** da tonalidade desejada ou duas camadas de **Titanxyl Lasur Cor** se pretender obter maior contraste e evidenciar mais os veios da madeira. Se a madeira não está muito polida ou é muito absorvente e se desejar um acabamento mais fino e liso, lixar suavemente a superfície antes da última camada de **Titanxyl Lasur Cor** e aplicar uma camada final de **Titanxyl Lasur Cor Incolor**.

Exteriores: Aplicar uma camada de **Titanxyl Proteção Total Ultra** e 2 ou 3 camadas de **Titanxyl Cor Acetinado**. Com a aplicação sucessiva de camadas de **Titanxyl Lasur Cor** obtém tons mais intensos. Para minimizar, uma vez obtido o tom desejado, terminar o esquema de pintura com uma cor menos intensa da gama **Titanxyl Lasur Cor**. Em superfícies expostas à intempérie não tratar só com **Titanxyl Lasur Incolor**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Manutenção de madeiras “lasuradas”. Eliminar o pó e aplicar **Titanxyl Cor Acetinado**. Escolher uma cor menos intensa da tinta para evitar o aumento da tonalidade ao efetuar a manutenção. Efetuar a manutenção quando se começa a ver a madeira despida, pelo efeito do desgaste auto controlado do **Titanxyl**. Se deixar passar demasiado tempo e há grandes zonas da superfície sem cor e a madeira começar a ver-se ressequida, igualizar a cor com lixa de papel e tratar como uma superfície nova.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

É imprescindível eliminar totalmente a superfície ressequida e acinzentada, lixar ou raspar a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado. Depois tratar como nas superfícies não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2017-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

046 - TITANXYL LASUR COR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

