

# TITANXYL LASUR FUNDO ULTRA

Interior - Exterior



Código do produto: 047

## Descrição

Protetor pronto a usar de base solvente para madeira nova e usada, não enterrada ou submersa em água. Protege a para madeira contra fungos destruidores da madeira, putrefação e azulado, térmitas e insetos. **N.º registo: 16-80-08170.**

## Campos de Aplicação

Para aplicações de uso doméstico e profissional, como por exemplo em janelas, portas exteriores, revestimentos, beirais, cercas, garagens, etc...

## Dados Técnicos

<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,80 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	200ml /m2
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Público em geral. Aplicar com pincel o produto sem diluir na madeira a tratar. Pessoal especializado: Aplicar o produto na madeira a tratar mediante imersão prolongada, trincha, rolo ou pulverização.
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás Mineral
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	57,5 °C
<b>Apresentação</b>	4l ( apenas para uso profissional), 750 ml
<b>Composição</b>	3-iodo-2-propinilbutil carbamato (IPBC): 0.75%, Propiconazol: 0.24%, Permetrina: 0.25%, Nafta fração pesada, Solvente e Excipientes c.s.p. 100%

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

**Cumpre a norma EN 118:** Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.

**Cumpre a norma EN 46:** Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus, junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.

**Cumpre a norma EN 113:** Determinación del umbral de la eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.

**Cumpre a norma EN 152:** Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborado contra el azulado.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

O produto está pronto a aplicar, não se deve diluir. Misturar bem antes de usar. Fechar o recipiente hermeticamente depois de usar.

Antes de aplicar **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**, proteger os materiais plásticos.

As madeiras a tratar devem estar limpas, secas e isentas de qualquer camada de verniz ou tinta para facilitar a penetração do **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**.

O conteúdo da humidade da madeira não deve ultrapassar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Cobrir o pavimento com plástico quando realizar aplicações no exterior.

Não aplicar o produto em locais próximo de águas superficiais, por exemplo uma ponte sobre um lago.

**Madeira pintada ou envernizada:** eliminar por completo com **Decapante Plus Titan** as camadas existentes e proceder como nas superfícies não preparadas, limpar previamente a fundo com solvente os restos de Decapante.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar diretamente 1 ou 2 camadas consecutivas de **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**. Terminar com **Titanxyl Lasur Cor**, verniz ou tinta adequada.

**Madeira velha não envernizada:** é imprescindível eliminar totalmente a superfície ressequida e acinzentada, lixando ou raspando a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado. Em seguida tratar como madeira não preparadas.

**Madeiras resinosas e tropicais:** podem impedir a secagem. Lavar a fundo com **Diluyente Titan Yate** para eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação de resina persistir, consultar o departamento técnico, senão terminar com o **Titanxyl Lasur Cor**, verniz ou tinta adequada.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Prazo de segurança: 12 horas. Tempo nunca inferior ao tempo de secagem do produto.

Data de edição: 2016-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

047 - TITANXYL LASUR FUNDO ULTRA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

