

# VERNIS TITANLUX ASPECT CRISTAL

Intérieur - Extérieur . Brillant



Code Produit: 04C

## Description

Vernis bicomposant basé sur du Polyol Acrylique à haut degré de réticulation et de

## Domaines d'Application

Intérieurs et extérieurs. Idéal pour la protection des surfaces en bois nobles et exotiques (mélis, teck), liège, etc, soumises à une utilisation intense ou quand on a besoin de conserver un aspect excellent (comptoirs, sols en bois, lambris, balcons, meubles, etc. ) On peut l

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Polyol acrylique et isocyanate aliphatique
<b>Finition</b>	Brillante
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,95 - 1,00 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	11 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	5 - 7 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 heures
<b>Proportion du Mélange</b>	Base : 4 parties, Durcisseur : 1 partie
<b>Pot Life à 23°C</b>	4 - 8 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, Rouleau, et Pistolet
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant TITAN YATE
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	38,5 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	43 - 45 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COV <sub>s</sub> 500 g/l
<b>Conditionnement</b>	750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à vernir doivent être propres, sèches et bien préparées. Le contenu d

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords vifs.

**En intérieurs**, dans la plupart des cas, 2 couches suffiront.

**En extérieurs**, 3 couches de Vernis TITAN à Aspect Cristal.

Le délai de séchage entre chaque deux couches doit être de 12-24 heures. Poncer à mater entre chaque deux couches.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Laver, poncer doucement et vernir directement.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Éliminer totalement les couches anciennes et procéder comme pour bois non verni.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

04C - VERNIS TITANLUX ASPECT CRISTAL

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

