

VERNIZ TITANLUX ASPETO CRISTAL

Interior. Exterior. Brilhante



Código do produto: 04C

Descrição

Verniz de dois componentes à base de Poliál Acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático. De elevada dureza e elasticidade, excelente retenção de brilho e resistência à intempérie, ao desgaste, à lavagem e a aos agentes químicos (gorduras, gasolina, etc.). Não amarelece.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Ideal para protecção de superfícies de madeiras nobres e exóticas (Cidreira, Pinho, Iroco, Teca), cortiça, etc., em condições de elevado desgaste, ou onde se necessite conservar um aspecto impecável (barras de bar, lambris, bancadas, varandas, cadeiras, mesas, etc.).

Também pode ser utilizado sobre fibra de vidro, pedra e cerâmicas porosas.

Dados Técnicos

Natureza	Poliál Acrílico e Isocianato Alifático
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,95-1,00 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 -7 Horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18-24 horas
Proporção da Mistura	Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte
Vida da Mistura a 23°C	4-8 Horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN Yate
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	38, 5 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	43 - 45 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COV _{org} 500 g/l
Apresentação	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a envernizar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

O conteúdo da humidade da madeira no exterior não deve ultrapassar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Madeiras Resinosas e exóticas (Cidreira, Pinho, Iroco, Teca, etc.): lavar a fundo com **Diluyente TITAN Yate** para eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície pequena e observar. Se a exsudação da resina persistir, consultar o serviço técnico, senão terminar com 2-3 camadas de **Verniz Titanlux Aspecto Cristal**.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Em interiores: na maioria dos casos 2 camadas serão suficientes.

Em Exteriores: 3 camadas de **Verniz Titanlux Aspecto Cristal**.

A secagem entre camadas deve ser de 12-24 Horas. Lixar até matizar entre cada camada.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e envernizar directamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente o verniz e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

04C - VERNIZ TITANLUX ASPETO CRISTAL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

