

BARNIZ TINTE TITANLUX AL AGUA

Interior. Brillante



Código de producto : 04E

Descripción

Barniz tinte al agua brillante de gran dureza, resistencia y elasticidad.

Campos Aplicación

Para teñir, barnizar, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera interior: muebles, puertas, armarios, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliuretano
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,04 - 1,08 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 - 16 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Brocha
Dilución	5 - 10% (1ª Capa, madera sin barnizar)
Diluyente	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	27 - 30%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV 65 g/l.
Presentación	500 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar 3 capas, lijando cuidadosamente la madera en el sentido de las vetas entre capa y capa, eliminando el polvillo cada vez. La tonalidad, intensidad del color y grado de brillo final, dependen de: tipo, color y grosor de la madera así como del número de capas aplicadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.

Restauración de muebles: deben eliminarse totalmente las ceras, parafina y los barnices frágiles y resinosos (charol, copal) etc. Cuando más porosa y absorbente sea la madera, tanto más resaltan sus vetas al aplicar el **Barniz Tinte Titanlux al Agua** y queda mas oscura. Si se quiere disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes, aplicar una primera capa de **Barniz Tinte Titanlux al Agua Incoloro Brillante**.

Se obtienen tonalidades más oscuras aplicando más capas del mismo color ya aplicado. Si con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada y se quiere conseguir un acabado más brillante, aplicar como mínimo dos capas de **Barniz tinte Titanlux al Agua** Incoloro.

El aspecto encerado se consigue dando una capa finas de **Barniz Tinte Titanlux Deco**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

04E - BARNIZ TINTE TITANLUX AL AGUA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

