

VERNIS TEINTÉ TITANLUX PHASE AQUEUSE

Intérieurs - Satiné



Code Produit: 04E

Description

Vernis teinté à l'eau, brillant, très dur, résistant et élastique.

Domaines d'Application

Pour teindre, vernir, ennoblir, restaurer et embellir tous types de constructions en bois: meubles, portes, armoires, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Polyuréthane
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore et nuancier
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,04 - 1,08 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	10 - 16 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 heures
Méthodes d'Application	Brosse
Dilution	5 - 10% (1ère couche, bois non verni)
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	27 - 30%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) Max. COV 65 g/l.
Conditionnement	500 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le récipient, puis appliquer par couches minces, sur des surfaces bien lissées (polies au papier émeri), propres et sèches. Diluer si nécessaire. Polir doucement au papier émeri entre chaque deux couches pour obtenir une finition parfaite.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter notre Service Technique.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer 3 couches, en ponçant soigneusement le bois dans le sens de la veinure, entre couches, et en dépoussiérant chaque fois. Le ton et l'intensité de la couleur obtenue et le brillant dépendent du type de bois, couleur du bois, épaisseur et nombre

de couches appliquées.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et vernir directement.

Pour restaurer des meubles: Il faut éliminer complètement au préalable les vernis fragiles et résineux (vernis noir, copal), la cire, la paraffine, etc. Plus le bois est poreux et absorbant, plus il est aisé d'en faire ressortir la veinure par l'application du Vernis Teinté TITANLUX Brillant à l'Eau et plus il prend une couleur foncée. Si l'on souhaitait diminuer les contrastes et obtenir des tons plus doux et uniformes, il faut appliquer d'abord une première couche de Vernis Teinté TITANLUX à l'Eau Incolore Brillant.

Des tons plus foncés peuvent être obtenus par l'application d'une deuxième couche de la même couleur. Si le ton recherché avait été obtenu avec la première couche et si l'on souhaitait une finition plus brillante, appliquer au moins deux couches de Vernis Teinté TITANLUX Incolore Brillant à l'Eau.

L'aspect ciré est obtenu par l'application d'une couche finale de Vernis Teinté TITANLUX Déco.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Si les surfaces sont en mauvais état ou traitées à la cire, éliminer complètement le vernis ancien et procéder comme dans des surfaces neuves.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

04E - VERNIS TEINTÉ TITANLUX PHASE AQUEUSE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

