

VERNIZ CORANTE TITANLUX AQUOSO

Interiores. Brilhante



Código do produto: 04E

Descrição

Verniz Corante à base de água brilhante de elevada dureza, resistência e elasticidade.

Campos de Aplicação

Para colorir, envernizar, restaurar e embelezar toda a gama de construções de madeira interior: móveis, portas, armários, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Poliuretano
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor e gama de cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,05 - 1,08 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 16 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha
Diluição	5-10% (1ª Demão, madeira sem envernizar)
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	27 - 30%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV 65 g/l.
Apresentação	500ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), desengorduradas, limpas e secas, diluindo quando necessário. Lixar suavemente entre camadas para conseguir obter um acabamento perfeito.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar 3 camadas, lixando cuidadosamente a madeira no sentido dos veios entre cada camada, eliminando o pó de cada vez. A tonalidade, intensidade da cor e grau de brilho final, dependem do: tipo, cor e espessura da madeira assim como do número de camadas aplicadas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e envernizar directamente.

Restauração de móveis: devem eliminar-se totalmente as ceras, parafinas e os vernizes frágeis e resinosos (charol, copal), etc. Quanto mais porosa e absorvente for a madeira, tanto mais sobressaem os veios ao aplicar o Verniz Corante Titanlux Aquoso e que ficam mais escuros. Se pretender diminuir os contrastes e obter tonalidades mais suaves e uniformes, deve aplicar uma primeira camada de Verniz Corante Titanlux Aquoso Incolor Brilhante. Obtém-se tonalidades mais escuras aplicando mais camadas da mesma cor já aplicada. Se com a primeira camada se obtém a tonalidade desejada e se pretender obter um acabamento mais brilhante, aplicar no mínimo duas camadas de Verniz Tinte Titanlux Aquoso Incolor. O aspecto encerado consegue-se dando uma camada fina de Verniz Corante Titanlux Deco.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Se estão em mau estado ou encerados, eliminá-los totalmente e proceder como em superfícies não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

04E - VERNIZ CORANTE TITANLUX AQUOSO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

