

VERNIZ TITANLUX INTEMPÉRIE BASE AQUOSA

Brilhante



Código do produto: 04G

Descrição

Verniz de base aquosa de grande resistência, especial para proteger e decorar a madeira no exterior em condições extremas ou ambientes fortes, tanto urbanos como rurais e montanhosos.
Com filtro solar de raios ultra violetas, duro e flexível, muito impermeável com conservante anti-fungo..

Campos de Aplicação

Elevada proteção para toda a classe de madeira no exterior, em torres, casas, abrigos, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílico
Acabamento	Brillante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,07 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 16m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60m
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6h
Métodos de Aplicação	Brocha, rodillo y pistola
Diluição	Brocha: 5% (1ª Capa madera sin barnizar) / Rodillo 5 -10% / Pistola: 15 - 20%
Diluyente	Agua
Limpeza de Utensílios	Agua
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	33 - 37%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l.
Apresentação	1l e 500ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), desengorduradas, limpas e secas, diluindo quando necessário. Lixar suavemente entre camadas para conseguir obter um acabamento perfeito.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em Interiores: Aplicar 2 - 3 camadas.

Em Exteriores: para uma melhor conservação da madeira preparar previamente a madeira com uma camada de Titanxyl Fundo Lasur Base Aquosa, deixar secar a fundo 24 horas e terminar com 3 camadas de Verniz Intempérie Base Aquosa.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e envernizar diretamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Se estão em mau estado ou encerados, eliminá-los totalmente e proceder como em superfícies não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC.

Com humidade relativa \geq 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Data de edição: 2014-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

04G - VERNIZ TITANLUX INTEMPÉRIE BASE AQUOSA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

