

# VERNIS TITANLUX INTEMPÉRIES PHASE AQUEUSE

Satiné



Code Produit: 04H

## Description

Vernis à l'eau très résistant, spécial pour protéger et décorer le bois en extérieurs, soumis à des conditions extrêmes dans des ambiances urbains, ruraux et en haute montagne. Avec du filtre solaire rayons U.V. Dur et flexible. Très imperméable. Il contient du conservateur antifongique.

## Domaines d'Application

Haute protection pour toutes sortes de bois en extérieurs, dans des villas, chalets, bâtiments, refuges, etc.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Acrylique
<b>Finition</b>	Satinée
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,03 - 1,07 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	10 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutes
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	4 - 6 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, rouleau et pistolet
<b>Dilution</b>	Brosse: 5% (1ère couche bois non verni) / Rouleau: 5 -10% / Pistolet: 15 - 20%
<b>Diluant</b>	Eau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	33 - 37%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l.
<b>Conditionnement</b>	1 l et 500 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le récipient, puis appliquer par couches minces, sur des surfaces bien lissées (polies au papier émeri), propres et sèches. Diluer si nécessaire. Polir doucement au papier émeri entre deux couches pour obtenir une finition parfaite.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.

### **SURFACES NON PRÉPARÉES:**

En intérieurs : Appliquer 2 - 3 couches.

En extérieurs : Pour améliorer la protection du bois à l'extérieur, appliquer une couche de TITANXYL Lasure Couche de Fond à l'Eau. Laisser sécher 24 heures et terminer par 3 couches de Vernis Intempéries à l'Eau.

### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Laver, poncer doucement et vernir directement.

### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Si la surface est en mauvais état ou traitée à la cire, éliminer totalement le verni ancien et procéder comme pour bois non verni.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Contient: BCM, IPU, IPBC, Terbutryne, pour protéger les propriétés initiales de l'article traité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

À des températures inférieures à 7°C.

Avec humidité relative équivalente ou supérieure à 80%.

Avec prévision de pluie dans les heures suivantes à l'application.

Date d'édition: 2014-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

04H - VERNIS TITANLUX INTEMPÉRIES PHASE AQUEUSE

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

