

VERNIS TITANLUX PARQUETS PHASE AQUEUSE

Intérieurs. Brillant



Code Produit: 04j

Description

Vernis polyuréthane à l'eau, brillant et sans odeur. Aspect vitrifié. Séchage très rapide. Application aisée. Fournit une longue protection aux parquets qui sont soumis à un usage intensif, car il forme un film protecteur qui est très résistant aux impacts, l'abrasion, les produits à nettoyage domestique, eau, alcool et graisses

Domaines d'Application

Spécial pour fournir une longue protection aux parquets, sols ou des escaliers en bois ou en liège qui sont soumis à un usage intensif.

Données Techniques

Type de Produit	Polyuréthane
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,04 - 1,06 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	10 - 16 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 - 3 heures
Méthodes d'Application	Brosse, Rouleau
Dilution	5%: au maximum. Il est préférable de ne pas diluer.
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	26 - 28%
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (140/140) Max. COVs 60 g/l.
Conditionnement	2,5 l et 1 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le récipient. Les surfaces doivent être bien lissées (polies au papier émeri), dégraissées, propres et sèches. Immédiatement après son application, le vernis a un aspect laiteux qui disparaît dans quelques minutes.

Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.

Les applications faites avec une humidité relative inférieure à 15% ou avec une mauvaise circulation d'air peuvent entraîner des finitions moins brillantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Poncer la surface avec du papier émeri à grain 30-40, et polir avec du papier émeri à grain 60 et 80. Dépoussiérer. Appliquer 2-3 couches. Poncer entre chaque deux couches avec du papier émeri à grain fin (240-280). Toujours passer la dernière couche en suivant la veinure du bois.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Poncer et dépoussiérer. Appliquer 1 ou 2 couches, selon l'état de la surface. Si les vernis anciens sont cirés, les enlever totalement et procéder comme pour des surfaces non préparées.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2014-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

