

# VERNIZ TITANLUX PARQUETS AQUOSO

Interiores. Brilhante



Código do produto: 04J

## Descrição

Verniz de poliuretano à base de água brilhante. Sem cheiro. De aspecto vitrificado, secagem muito rápida e de fácil utilização. Especial para parquet submetidos a um uso intenso já que o verniz forma uma película protectora que o torna muito resistente ao atrito, golpes, produtos de limpeza doméstica, água, álcool e gorduras.

## Campos de Aplicação

Especial para dar uma longa proteção a parquet de madeira, soalhos de cortiça ou degraus de madeira submetidos a um uso intenso.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliuretano
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,04 - 1,06 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	10 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	2 - 3 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Diluição</b>	5% máximo, preferível não diluir
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	26 - 28%
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 60 g/l.
<b>Apresentação</b>	2,5l e 1l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem o conteúdo da embalagem. As superfícies devem estar lisas (lixadas), desengorduradas, limpas e secas.

O verniz apresenta um aspecto leitoso que desaparece ao fim de alguns minutos.

**Para madeiras resinosas ou tropicais:** Consultar o Departamento Técnico.

O verniz apresenta um aspeto leitoso que desaparecerá ao fim de alguns minutos.

Aplicações efetuadas com humidade relativa inferior a 15% ou com falta de circulação de ar pode-se obter um resultado no acabamento com menor brilho.

### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Desbastar a superfície com lixas de grão 30-40, e aperfeiçoar com lixas de grão 60 e 80. Eliminar o pó da lixagem. Aplicar 2 - 3 camadas efetuando lixagens entre camadas com lixas de grão fino ( 240 -280). Na última camada seguir o sentido dos veios da madeira.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Lixar com suavidade, eliminar o pó gerado e aplicar 1 ou 2 camadas segundo o estado da superfície. Se estão em mau estado ou encerados, eliminá-los totalmente e proceder como em superfícies não envernizadas.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Se estão em mau estado ou encerados, eliminá-los totalmente e proceder como em superfícies não envernizadas.

## **Precauções**

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2014-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# **TITAN**

04J - VERNIZ TITANLUX PARQUETS AQUOSO

### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

