

TITANXYL COR ACETINADO LASUR BASE AQUOSA

Interior - Exterior. Acetinado



Código do produto: 04M

Descrição

Tratamento ideal para a proteção da madeira. Repele a água, rápida secagem e grande resistência à intempérie e à ação destruidora dos raios solares.

Cores misturáveis e transparentes que permitem ver o aspeto natural da madeira e realçam a sua beleza.

Devido à sua estrutura micro porosa, deixa transpirar o vapor de água do interior da madeira, regula a sua humidade e evita que se parte e se escame. Em manutenção não precisa de lixar.

Campos de Aplicação

Interiores e Exteriores: Proporciona um efeito decorativo e protetor a: janelas, portas, vigas, varandas, cercas e em geral a toda classe de estruturas de madeira, peças de artesanato, etc.

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Natureza | Alquídica Acrílica |
| Acabamento | Acetinado |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Incolor e gama cores |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,01 - 1,06 Kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 12 - 16 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 1 - 2 horas |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 12 horas |
| Métodos de Aplicação | Trincha, rolo ou pistola |
| Limpeza de Utensílios | Água |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 21 - 25 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV 28g/l |
| Apresentação | 4 l e 750 ml. |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Aplicar sem diluir, seguindo os veios da madeira. As superfícies a tratar devem estar limpas, secas e isentas de qualquer camada de verniz ou tinta para facilitar que se impregne totalmente.

Madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o serviço técnico.

O incolor sem camadas de cor por baixo, é indicado só em interiores ou em exteriores protegidos da intempérie.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira nova: se é necessário proteção fungicida ou inseticida aplicar previamente **Titanxyl Proteção Total Ultra**.

Interiores: aplicar 2 camadas de **Titanxyl Cor Acetinado Lasur Base Aquosa**.

Exteriores: aplicar uma camada de **Titanxyl Lasur Fundo Ultra** e 2 camadas de **Titanxyl Cor Acetinado Lasur Base Aquosa**.

Madeira velha não envernizada: é imprescindível eliminar totalmente a superfície seca e acinzentada lixar ou escovar a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado. Depois tratar como madeira nova.

Madeira tratada com lasur: eliminar o pó e aplicar **Titanxyl Cor Acetinado Lasur Base Aquosa**. Se aplicar outra camada de cor dado anteriormente, obtém tons de cor mais intensos. Efetuar a manutenção quando se comece a ver a madeira desprotegida, por efeitos do desgaste auto controlado do Titanxyl.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Madeira envernizada: eliminar por completo com **Quitapinturas Plus Titan** as camadas existentes e proceder como na madeira nova.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2018-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

04M - TITANXYL COR ACETINADO LASUR BASE AQUOSA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

