

TITANXYL TECA GEL



Código do produto: 04R

Descrição

Composto à base de óleos naturais que impregnam e protegem a Teca. Apresenta-se em forma de gel para facilitar a sua aplicação. Não pinga nem salpica. Contém filtros ultravioletas. O pigmento retarda o envelhecimento da madeira no exterior.

Campos de Aplicação

Para a proteção e restauração da madeira de Teca exposta à intempérie. Indicado especialmente para móveis de jardim, estrados de piscinas, pérgulas, vedações, etc.

Não afeta as juntas de borracha das coberturas das embarcações.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor e Teca mel
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,82 - 0,86 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	30 - 40 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Espanja
Limpeza de Utensílios	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Titan
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	28 - 29 %
Apresentação	750ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Em teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com **Desoxidante Titan Yate**. Limpar com abundante água doce. Eliminar lixando a camada superficial acinzentada e toda a restante sujidade, óleo, etc.

A madeira deve estar completamente seca antes de aplicar **Titanxyl Tecagel**. Aplicar com a esponja fornecida com a embalagem. Também se pode utilizar uma camurça. Deve estender-se bem o produto em camada fina, esperar 5 minutos e retirar as sobras de óleo com um pano limpo. Se as madeiras são muito porosas, aplicar uma segunda camada.

Não aplicar em excesso, já que ao aumentar o tempo de secagem provocar-se-á retenção de sujidade.

Deixar secar pelo menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessário.

Recomenda-se 2 camadas da primeira vez, depois é suficiente uma passagem cada 3 - 5 meses.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

04R - TITANXYL TECA GEL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

