

TITANXYL PROTECCIÓN TOTAL ULTRA

Interior - Exterior



Código de producto : 04S

Descripción

Protector listo al uso en base disolvente para madera nueva y usada, no enterrada ni sumergida en agua. Protege la madera contra hongos destructores de la madera, hongo del azulado, termitas e insectos. **Nº Registro 16-80-08169.**

Campos Aplicación

Para aplicaciones de uso doméstico y profesional, como por ejemplo en ventanas, puertas exteriores, revestimientos, aleros, vallas, marquesinas, etc.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,80 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	200 ml/m ²
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Publico en general: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante pincelado con el producto sin diluir / Personal especializado: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante inmersión prolongada, brocha, rodillo y pulverización
Limpieza de Utensilios	Aguarrás Mineral
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	57,5 °C
Presentación	4 l (únicamente uso profesional) y 750 ml
Composición	3-iodo-2-propinilbutil carbamato(IPBC) 0,75%, propiconazol 0,24%, permetrina 0,25% y nafta fracción pesada, disolvente y excipientes csp 100%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Certificaciones

Cumple la norma EN 118: determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

Cumple la Norma EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hyloterpes bajulus, junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

Cumple la Norma EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

Cumple con la norma EN 152: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

El producto está listo para ser utilizado y no se debe diluir. Mezclar bien antes de usar. Cerrar el recipiente herméticamente después de usar. Antes de aplicar **Titanxyl Protección Total Ultra**, proteger los materiales plásticos.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas, libres de cualquier pudrición en el momento del tratamiento y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del **Titanxyl Protección Total Ultra**.

El contenido de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Cubrir el suelo con un plástico al realizar aplicaciones en el exterior.

No aplicar el producto en lugares en los que podría llegar a aguas superficiales, p.ej. un puente sobre un estanque.

Madera pintada o barnizada: eliminar por completo con **Quitapinturas Plus TITAN** las capas existentes y proceder como en superficies no preparadas, previa limpieza a fondo con disolventes de los restos de quitapinturas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar directamente 1 o 2 capas consecutivas de **Titanxyl Protección Total Ultra**. Terminar con **Titanxyl Lasur Color**, barniz o pintura adecuada.

Madera vieja no barnizada: es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como superficies no preparadas. **Maderas resinosas y tropicales:** pueden impedir el secado. Lavar a fondo con **Diluyente TITAN Yate** para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con **Titanxyl Lasur Color**, barniz o pintura adecuada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Plazo de seguridad: 12 horas. No será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de actualización: 2016-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

045 - TITANXYL PROTECCIÓN TOTAL ULTRA

