

# TITANXYL ANTI VRILLETTES PHASE AQUEUSE

Intérieur - Extérieur



Code Produit: 04Z

## Description

Produit prêt à l'emploi pour bois neuf ou ancien. Il protège le bois contre l'action des vrillettes et est un traitement curatif très efficace pour les bois attaqués en exterminant les vrillettes et en évitant des attaques futurs. Incolore, ne tache pas le bois. Application aisée. Il pénètre dans le bois et ne forme aucun film. Odeur faible.

**Nr. Régistre de Pesticides 16-80-08183 (Espagne).**

## Domaines d'Application

Idéal pour protéger toutes sortes de structures en bois, neuves ou anciennes, des poutres, persiennes, fenêtres, encadrements, portes, grilles, meubles, etc.

## Données Techniques

<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,01 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	Prévention: 200 ml/m <sup>2</sup> / Traitement: 300 ml/m <sup>2</sup>
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 heure
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Public général: Appliquer le produit à la brosse. Ne pas diluer / Personnel spécialisé: Appliquer le produit sur le bois à traiter moyennant brosse, pulvérisation ou immersion. Ne pas diluer.
<b>Diluant</b>	Prêt à l'emploi
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau et savon
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Conditionnement</b>	4 l (seulement usage professionnel) et 750 ml
<b>Composition</b>	Perméthrine 0,25%, solvants et excipients qs 100%

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Certificats

Accomplit les standards suivants:

**Norme EN 46-1:** Détermination de l'efficacité préventive contre les larves néonates d'Hylotrupes bajulus ensemble avec des essais de vieillissement par évaporation selon EN 73 et par délavage selon UNE-EN 84.

**Norme UNE-EN 49:** Détermination de l'efficacité préventive contre Anobium punctatum, ensemble avec des essais de vieillissement par évaporation selon EN 73.

**Norme EN 118:** Détermination de l'efficacité préventive contre les termites du genre Reticulitermes, ensemble avec des essais de vieillissement par évaporation selon EN 73.

**Norme UNE-EN 1390:** Détermination de l'efficacité curative d'un traitement de protection du bois contre les larves d'Hylotrupes bajulus.

**Norme EN 370:** Détermination de l'efficacité curative contre Anobium punctatum, ensemble avec des essais de vieillissement

par évaporation selon EN 73.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas diluer Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Fermer le récipient hermétiquement après usage.

Protéger les matériels plastiques avant d'appliquer Titanxyl Anti-Vrillettes à l'Eau.

Les surfaces de bois à traiter doivent être propres et sèches et dépourvues de toute couche de vernis ou de peinture afin de faciliter la pénétration du Titanxyl Anti-Vrillettes à l'Eau.

L'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.

Des bois attaqués par des vrillettes: Appliquer par injection jusqu'à saturation par moyen des trous de sortie des insectes ou par des trous percés pour ce but.

Bois pas attaqués par des vrillettes: Pour un effet préventif, appliquer à la brosse, avec pinceau ou par immersion sur des surfaces sans vernis et/ou peinture.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

### Gestion des déchets:

Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires.

Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Intervalle de sécurité recommandé pour usage environnemental : 48 heures. Il ne sera jamais inférieur au temps de séchage superficiel du produit.

Date d'édition: 2016-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



04Z - TITANXYL ANTI VRILLETES PHASE AQUEUSE