

TITANXYL MATA CARCOMAS AL AGUA

Interior - Exterior



Código de producto : 04Z

Descripción

Protector listo al uso para la madera nueva y usada, contra la acción de las carcoma e insectos destructores de la madera, eficaz tratamiento curativo para la madera atacada, exterminándola y previniendo futuros ataques. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra y no forma capa. Bajo olor. **Nº Registro: 16-80-08183.**

Campos Aplicación

Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, etc.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	Acción preventiva: 200ml/m ² / Acción curativa: 300ml/m ²
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 hora
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Por el público en general: Pincelado con el producto sin diluir / Por personal especializado: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante brocheo, pincelado, pulverización o inmersión con el producto sin diluir
Diluyente	Listo al uso
Limpieza de Utensilios	Agua y jabón
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	4 l (únicamente uso profesional) y 750 ml
Composición	Permetrina 0,25% y disolventes y excipientes csp 100%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Certificaciones

Cumple la norma EN 46-1: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado UNE-EN 84.

Cumple la norma UNE EN 49: Determinación de la eficacia preventiva contra *Anobium punctatum* tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73.

Cumple la norma EN118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes* tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73.

Cumple la Norma UNE EN 1390: Determinación de la eficacia curativa de un protector contra larvas de *Hylotrupes bajulus*.

Cumple la norma EN 370: Determinación de la eficacia curativa frente a *Anobium punctatum* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

El producto está listo para ser utilizado, no se debe diluir. Mezclar bien antes de usar. Cerrar el recipiente herméticamente después de usar.

Antes de aplicar **Titanxyl Matacarcomas al Agua**, proteger los materiales plásticos.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del **Titanxyl Matacarcomas al Agua**.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera atacada por la carcoma: aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las carcoma o por taladros realizados al efecto.

Madera no atacada por las carcoma: para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Plazo de seguridad: 48 horas. No será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de actualización: 2016-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

04Z - TITANXYL MATACARCOMAS AL AGUA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

