

# SELANTE TITANLUX

Interior - Exterior



Código do produto: 050

## Descrição

Primário alquídico branco de excelente penetração e aderência, que fecha as superfícies, evitando rechupes dos acabamentos. Boa aplicação à trincha. Baixo odor.

## Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Adequada para a preparação prévia das pinturas em madeira e outras superfícies porosas não alcalinas.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,53 - 1,56 Kg/l
<b>Rendimento</b>	13 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 6 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	12 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Brocha y rodillo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	45 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	57 - 59 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV 350 g/l
<b>Apresentação</b>	4 l, 750ml, 375ml e 125ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Madeira:** lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 demão de **Selante Titan**. Lixar e eliminar o pó. Aplicar uma segunda demão de **Selante TITAN** para obter uma superfície uniforme, lixando suavemente. Acabar com o esmalte de acabamento.

Exteriores: proteger a madeira aplicando previamente **Protetor Total 3**.

**Superfícies porosas não alcalinas (gesso...):** aplicar diretamente **Selante Titan**, no caso de superfícies pulverulentas,

aplicar antes uma camada de **Fundo Fixador D13**. Se o acabamento tem de ser de cor, colorir com **Corante Universal Titan**, sendo suficiente na maioria dos casos, uma só camada de produto final. Entre as 12 - 24 horas, tapar com massas sintéticas os defeitos, deixando secar 8 - 12 horas; corrigir logo com o mesmo **Selante Titan**. Deixar secar a fundo (24 - 48 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210  
N.I.F. B-08218158

