

SELANTE TITAN

Interior - Exterior



Código do produto: 050

Descrição

Primário alquídico branco de excelente penetração e aderência, que fecha as superfícies, evitando rechupes dos acabamentos. Boa aplicação à trincha. Baixo odor.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Adequada para a preparação prévia das pinturas em madeira e outras superfícies porosas não alcalinas.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,53 - 1,56 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	13 - 18 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	12 horas
Métodos de Aplicação	Brocha y rodillo
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	45 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	57 - 59 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV 350 g/l
Apresentação	4 l, 750ml, 375ml e 125ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 demão de **Selante Titan**. Lixar e eliminar o pó. Aplicar uma segunda demão de **Selante TITAN** para obter uma superfície uniforme, lixando suavemente. Acabar com o esmalte de acabamento.

Exteriores: proteger a madeira aplicando previamente **Protetor Total 3**.

Superfícies porosas não alcalinas (gesso...): aplicar diretamente **Selante Titan**, no caso de superfícies pulverulentas,

aplicar antes uma camada de **Fundo Fixador D13**. Se o acabamento tem de ser de cor, colorir com **Corante Universal Titan**, sendo suficiente na maioria dos casos, uma só camada de produto final. Entre as 12 - 24 horas, tapar com massas sintéticas os defeitos, deixando secar 8 - 12 horas; corrigir logo com o mesmo **Selante Titan**. Deixar secar a fundo (24 - 48 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

050 - SELANTE TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

