

# SELANTE TITAN

Interior - Exterior



Código do produto: 050

## Descrição

Primário alquídico branco de excelente penetração e aderência, que fecha as superfícies, evitando rechupes dos acabamentos. Boa aplicação à trincha. Baixo odor.

## Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Adequada para a preparação prévia das pinturas em madeira e outras superfícies porosas não alcalinas.

## Dados Técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Natureza</b>                             | Alquídica                                  |
| <b>Acabamento</b>                           | Mate                                       |
| <b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>                 | Blanco                                     |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>         | 1,53 - 1,56 Kg/l                           |
| <b>Rendimento (UNE 48282)</b>               | 13 - 18 m <sup>2</sup> /l                  |
| <b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>   | 4 - 6 horas                                |
| <b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 12 horas                                   |
| <b>Métodos de Aplicação</b>                 | Brocha y rodillo                           |
| <b>Limpeza de Utensílios</b>                | Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor     |
| <b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>    | +10 °C - +30 °C                            |
| <b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b> | 45 °C                                      |
| <b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>     | 57 - 59 %                                  |
| <b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>              | 2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV 350 g/l |
| <b>Apresentação</b>                         | 4 l, 750ml, 375ml e 125ml                  |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Madeira:** lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 demão de **Selante Titan**. Lixar e eliminar o pó. Aplicar uma segunda demão de **Selante TITAN** para obter uma superfície uniforme, lixando suavemente. Acabar com o esmalte de acabamento.

Exteriores: proteger a madeira aplicando previamente **Protetor Total 3**.

**Superfícies porosas não alcalinas (gesso...):** aplicar diretamente **Selante Titan**, no caso de superfícies pulverulentas,

aplicar antes uma camada de **Fundo Fixador D13**. Se o acabamento tem de ser de cor, colorir com **Corante Universal Titan**, sendo suficiente na maioria dos casos, uma só camada de produto final. Entre as 12 - 24 horas, tapar com massas sintéticas os defeitos, deixando secar 8 - 12 horas; corrigir logo com o mesmo **Selante Titan**. Deixar secar a fundo (24 - 48 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

#### **Gestão de resíduos:**

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

050 - SELANTE TITAN

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

